

PRODUKTDATABLAD

Sika® Ucrete® BC 6 AS

(tidligere Ucrete® BC 6 AS)

Kraftig, flytpåført base-sjikt for 6 mm antistatiske Sika® Ucrete®-gulvsystemer

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Ucrete® BC 6 AS er en hurtigherdende, flytende polyuretanbelegning. Den benyttes som sandavstrødd underlag for 6 mm ESD- og ECF Sika® Ucrete®-gulvsystemer.

BRUKSOMRÅDER

Sika® Ucrete® BC 6 AS brukes som base-sjikt under Sika® Ucrete® DPAS, Sika® Ucrete® CSAS og Sika® Ucrete® HPQAS gulvsystemer

Vær oppmerksom på følgende:

- Produktet må kun brukes av erfarne fagfolk.

PRODUKTEGENSKAPER

- Ekspertinstallasjon av fullt utdannede og lisensierte installatører
- Egnet for påføring på 7 dager gammel betong og 3 dager gammel polymermasse
- Kan akselereres med Sika® Ucrete® Accelerator for rask installasjon i løpet av 12 timer
- Ingen fargesmitte fra siste blanderest

GODKJENNELSER / STANDARDER

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Sertifikat Nr. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Testrapport Nr. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, Eurofins, Sertifikat Nr. IACG-321-01-01-2023

PRODUKTINFORMASJON

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kjemisk base | Vannbasert polyuretan-sementhybrid |
| Forpakning | Se gjeldende prisliste for tilgjengelige emballasjevarianter. |
| Holdbarhet | Se alltid holdbarhetsdato på den enkelte emballasje. |
| Lagringsforhold | Produktet må oppbevares i original, uåpnet og ubeskadiget emballasje i tørre omgivelser ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Se alltid emballasjetekst. Sjekk gjeldende Sikkerhetsdatablad for informasjon om sikker håndtering og oppbevaring. |

TEKNISK INFORMASJON

| | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vedheftstyrke | > 2,0 N/mm ² (brudd i betong) | (EN 1542) |
| Kjemisk bestandighet | Laboratoriebestemt resistens mot mange individuelle kjemikalier. Kontakt Sika Teknisk service for mer informasjon. | |

BRUKSINFORMASJON

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Forbruk | 10-12 kg/m ² | |
| Lag tykkelse | 6,0 mm | |
| Produkt temperatur | Maksimum | +25 °C |
| | Minimum | +15 °C |
| Lufttemperatur | Maksimum | +30 °C |
| | Minimum | +12 °C |
| Duggpunkt | Vær oppmerksom på kondens. Temperaturen i underlaget og det uherdede produktet må være minst +3 °C over duggpunktet for å redusere risikoen for kondens eller utblomstring på overflaten av det påførte produktet. Lave temperaturer og høy luftfuktighet øker sannsynligheten for utblomstring. | |
| Overflatetemperatur | Maksimum | +30 °C |
| | Minimum | +12°C |
| Ventetid / Topplag | Underlagets temperatur | Ventetid |
| | +8 °C | 16–24 timer |
| | +10 °C | 4 timer (med Sika® Ucrete® Accelerator) |
| Merk: Tidene er omtrentlige og vil påvirkes av skiftende omgivelses- og underlagsforhold. | | |

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) - Obligatorisk opplæring

Fra 24. august 2023 kreves tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk av dette produktet. For mer informasjon og en lenke til treningen, gå inn på

<https://nor.sika.com/no/Kunnskapsportalen/REACH-Sikkerhetstrening.html>.



BRUKERVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

VIKTIG

Redusert levetid på grunn av feil behandling av riss og sprekker.

Feil vurdering og behandling av riss og sprekker kan føre til redusert levetid og gjennomskinnelige riss/sprekker.

1. For statiske riss/sprekker må man forsikre seg om at rissvidden/sprekkekbredden er egnet for overmaling med Sika® Ucrete® BC 6 AS.
2. For dynamiske riss/sprekker må man sørge for at bevegelsen er innenfor bevegelseskapasiteten til Sika® Ucrete® BC 6 AS.

BEHANDLING AV FUGER OG RISS/SPREKKER

Konstruksjonsfuger og eksisterende statiske overflate-riss/-sprekker i underlaget må forbehandles før påføring av Sika® Ucrete® BC 6 AS. Bruk Sikadur® eller Sikafloor® harpiks.

Systemet kan påføres på nystøpt eller mattfuktig betong uten stående vann. La betongen svinne i minst 3 dager før påføring for å forhindre at det oppstår svinriss i slitelaten.

Sementbaserte underlag må være strukturelt solide og ha tilstrekkelig trykkfasthet (minimum 30 N/mm²) med en strekkfasthet på minimum 1,5 N/mm².

Underlaget må være rent, tørt og fritt for forurenninger som smuss, olje, fett, belegg, sementslam, overflatebehandlinger og løst, sprøtt materiale.

INSTALLASJON

Påføring må utføres av en fullt utdannet og lisensiert Sika® Ucrete®-applikatør.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sika® Ucrete® BC 6 AS
August 2024, Versjon 01.01
02081400000002005

SikaUcreteBC6AS-no-NO-(08-2024)-1-1.pdf