

PRODUKTDATABLAD

SikaForce®-300 Primer

Heftforbedrer for SikaForce® reparasjonslim for plast

TYPISKE PRODUKTDATA (FOR YTTERLIGERE INFORMASJONER KFR. SIKKERHETSDATABLAD)

Kjemisk base	Løsemiddelbasert heftforbedrer
Farge (CQP001-1)	Fargeløs, klar
Påføringstemperatur	15 – 30 °C
Påføringsmetode	Sprøyting
Dekkeevne	avhengig av underlagets porøsitet 20 ml/m ²
Tørketid	minimum 5 minutter maksimum 2 timer
Holdbarhet	36 måneder ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) lagret i forseglet beholder i stående posisjon under tørre forhold ved ≤ 25 °C**BESKRIVELSE**

SikaForce®-300 Primer er en løsemiddelbasert fargeløs heftforbedrer. SikaForce®-300 Primer er spesielt utviklet for behandling av limflater før påføring av SikaForce®-301 og SikaForce®-302 reparasjonslim for plast. Denne primeren gir god vedheft uten ytterligere aktivierings-trinn på mange underlag.

Produktfordeler

- Enkel sprøytepåføring
- Rask tørking
- Forbedret vedheft på et bredt utvalg av plastunderlag

PÅFØRINGSOMRÅDER

SikaForce®-300 Primer brukes til å forbedre vedheft på et bredt spekter av forskjellige plastunderlag. Spør produsenten om råd og utfør tester på originale underlag før du bruker SikaForce®-300 Primer på materialer med tilbøyelighet til revnedannelser. Dette produktet er kun egnet for erfarne profesjonelle brukere. Tester med de aktuelle underlag og forhold må utføres for å sikre vedheft og materialkompatibilitet.

PRODUKTDATABLAD

SikaForce®-300 Primer
Version 01.01 (05 - 2024), no_NO
014761000013002000

FREM GANGSMÅTE FOR PÅFØRING

Forberedelse

Overflater må være rene, tørre og fri for fett, olje, støv og forurensninger.

Påføring

SikaForce®-300 Primer anvendes ved temperaturer mellom 15 °C og 30 °C (produkt, omgivelsestemperatur og underlagstemperatur).

SikaForce®-300 Primer må påføres overflaten i et tynt og jevnt strøk i korte støt for å unngå drypping eller sig fra primeren. Dersom det forbehandlede området ikke er limt innen maksimum avluftningstid, så må forbehandlingsprosessen gjentas (kun en gang). Forbruk og påføringsmetode avhenger av overflatens spesifikke natur.

VIKTIG MERKNAD

SikaForce®-300 Primer inneholder løsemidler som kan matte overflaten på noen nypåførte malinger.

Forsøk må gjennomføres på forhånd. Påfør aldri på porøse underlag da det kan resultere i mangelfull tørking og således påvirke vedheften eller limets egenskaper.

Beskytt tilstøtende overflater ved å maskere der det er nødvendig.

SikaForce®-300 Primer må ikke brukes til glatting/utjevning eller som rengjøringsmiddel.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Denne informasjonen er kun ment som generell veiledning. Kontakt teknisk avdeling i Sika for prosjektspesifikke råd.

Følgende er tilgjengelig på forespørsel:

- Sikkerhetsdatablad

EMBALLASJEINFORMASJON

Aerosol boks	200 ml
--------------	--------

BASIS FOR PRODUKTDATA

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterede data .

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametere, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

PRODUKT DATABLAD

SikaForce®-300 Primer
Version 01.01 (05 - 2024), no_NO
014761000013002000

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

