

PRODUKTDATABLAD

Sika® Ucrete® PLCAS

(tidligere Ucrete® PLCAS)

Ledende polyuretanprimer for Sika® Ucrete®-gulv med hard belastning

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Ucrete® PLCAS er en sparkelpåført, ledende primer til bruk på forberedte betongunderlag. Den fyller ut forankringsspor og gir et glatt, jevnt og fullstendig forseglet underlag før belegging med ledende Sika® Ucrete® industrigulvsystemer.

BRUKSOMRÅDER

Sika® Ucrete® PLCAS brukes som primer for Sika® Ucrete® industrigulvsystemer. Sika® Ucrete® PLCAS brukes i tørre prosessområder, inkludert følgende bruksområder:

- Mat- og drikkevareanlegg
- Farmasøytiske anlegg
- Kjemiske anlegg og prosessanlegg
- Rene rom
- Elektroniske anlegg og datasentre
- Forsvarsanlegg

Vær oppmerksom på dette:

- Produktet må kun brukes av erfarne fagfolk.

PRODUKTEGENSKAPER

- Ekspertinstallasjon av fullt utdannede og lisensierte installatører
- Egnet for påføring på 7 dager gammel betong og 3 dager gammel polymermasse
- Elektrostatisk ledende
- Overmalbar/beleggbare etter ca. 8 timer ved +20 °C
- Lave VOC-utslipp
- God vedheft på nystøpt eller herdet, mattfuktig betong
- God temperaturbestandighet
- Ingen fargesmitte fra siste blanderest

GODKJENNELSER / STANDARDER

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Sertifikat Nr. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Testrapport Nr. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Sertifikat Nr. IACG-321-01-01-2023

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Vannbasert polyuretan-sementhybrid
Forpakning	Se gjeldende prisliste for tilgjengelige emballasjevarianter.
Holdbarhet	Se alltid holdbarhetsdato på den enkelte emballasje.
Lagringsforhold	Produktet må oppbevares i original, uåpnet og ubeskadiget emballasje i tørre omgivelser ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Se alltid emballasjetekst.

Sjekk gjeldende Sikkerhetsdatablad for informasjon om sikker håndtering og oppbevaring.

TEKNISK INFORMASJON

Vedheftstyrke	> 2,0 N/mm ² (brudd i betong)	(EN 1542)
Kjemisk bestandighet	Laboratoriebestemt resistens mot mange individuelle kjemikalier. Kontakt Sika Teknisk service for mer informasjon	

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	2 kg/m ² pr mm tykkelse	
Lag tykkelse	1,0 mm to 2,0 mm	
Produkt temperatur	Maksimum	+25 °C
	Minimum	+15 °C
Lufttemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+12 °C
Duggpunkt	Vær oppmerksom på kondens. Temperaturen i underlaget og det uherdede produktet må være minst +3 °C over duggpunktet for å redusere risikoen for kondens eller utblomstring på overflaten av det påførte produktet. Lave temperaturer og høy luftfuktighet øker sannsynligheten for utblomstring.	
Overflatetemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+12 °C
Ventetid / Topplag	+10 °C og 50 % RF	16 timer
	+20 °C og 50 % RF	8 timer

Merk: Tidene er omtrentlige og vil påvirkes av skiftende omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktetablade er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) - Obligatorisk opplæring

Fra 24. august 2023 kreves tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk av dette produktet. For mer informasjon og en lenke til treningen, gå inn på

<https://nor.sika.com/no/Kunnskapsportalen/REACH-Sikkerhetstrening.html>.



BRUKERVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

VIKTIG

Redusert levetid på grunn av feil behandling av riss og sprekker.

Feil vurdering og behandling av riss og sprekker kan føre til redusert levetid og gjennomskinnelige riss/sprekker.

- For statiske riss/sprekker må man forsikre seg om at rissvidden/sprekkekbredden er egnet for overmaling med Sika® Ucrete® PLCAS.
- For dynamiske riss/sprekker må man sørge for at bevegelsen er innenfor bevegelseskapasiteten til Sika® Ucrete® PLCAS.

BEHANDLING AV FUGER OG RISS/SPREKKER

Konstruksjonsfuger og eksisterende statiske overflateriss/-sprekker i underlaget må forbehandles før påføring av Sika® Ucrete® PLCAS. Bruk Sikadur® eller Sikafloor® harpiks.

Systemet kan påføres på nystøpt eller mattfuktig betong uten stående vann. La betongen svinne i minst 3 dager før påføring for å forhindre at det oppstår svinnriss i slitelaten.

Sementbaserte underlag må være strukturelt solide og ha tilstrekkelig trykkfasthet (minimum 30 N/mm²) med en strekkfasthet på minimum 1,5 N/mm².

Underlaget må være rent, tørt og fritt for forurenninger som smuss, olje, fett, belegg, sementslam, overflatebehandlinger og løst, sprøtt materiale.

INSTALLASJON

Påføring må utføres av en fullt utdannet og lisensiert Sika® Ucrete®-applikatør.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sika® Ucrete® PLCAS
August 2024, Versjon 01.01
02081400000002027

SikaUcretePLCAS-no-NO-(08-2024)-1-1.pdf