



A SIKA BRAND

PRODUKTDATABLAD

CascoProff Universal

Universal gulvlim egnet for fleste typer belegg også klorfrie



PRODUKTBESKRIVELSE

Universal gulvlim som egner seg til liming av de fleste typer gulvbelegg som: vinyl-, linoleumbelegg og tepper, samt til gummigulvbelegg opp til 4 mm tykkelse. Egner seg også til klorfrie gulvbelegg

BRUKSOMRÅDER

- Klorfrie gulvbelegg
- Tepper
- De fleste typer PVC
- De fleste typer linoleum
- Gummibelegg (opp til 4 mm tykkelse).

PRODUKTEGENSKAPER

- Raskt "hugg" (tack)
- Meget lave emisjoner
- Egnet for gulvvarme
- Trinsestolfast
- Lett å vaske (verktøy og flekker)

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter

MILJØ INFORMASJON

- VOC emisjonsklassifisering GEV-EMICODE EC 1^{PLUS}
- Emisjonsklasse: M1 for bygningsmaterialer (RTS)

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Kopolymer akryldispersjon
Forpakning	10 liter spann
Holdbarhet	Minst 12 måneder hvis lagret ved minimum +10° C i lukket forpakning
Lagringsforhold	Må ikke utsettes for temperaturer under 0° C eller over 30° C.
Farge	Beige
Tetthet	Ca. 1100 kg/m ³
Tørrstoffinnhold ved vekt	Ca. 73 %

Produktdatablad

CascoProff Universal

Oktober 2022, Versjon 01.03

020512030110000006

Viskositet	Ca. 40 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C		
Konsistens	Tiksotropisk		
PÅFØRINGSINFORMASJON			
Forbruk	1 liter / 3-6 m ² .		
Utbytte	Materiale	Sugende underlag	Ikke-sugende underlag
	Homogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Heterogen vinyl	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Polyolefine	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Tepper	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Linoleum	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Gummi	3-3,5 m ² /l	
Overflatetemperatur	Påføringstemperatur: +18°C til +23°C og 20–70% RF. Forholdene må opprettholdes i minst 96 timer (4 døgn) for optimalt resultat		
Fukttinnhold i underlaget	Maks. relativ fuktighet i betong: 85 % RF, tillatt fukttinnhold i sponplate: 8–12 %.		
Påføringstid	Monteringstid, ca. 0–20 minutter; Heftliming, 20-45 minutter.		

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

PÅFØRING

Ved bruk av materialer med bakside som er slipt, er det viktig å huske at materialet alltid må monteres mens limet er vått. Påføringstiden for denne typen materiale må ikke overstige 45 minutter. (Til montering av linoleum anbefaler vi CascoLin Plus). Linoleum skal alltid monteres i vått lim.

Merk! Gummibelegg skal alltid monteres i vått lim på absorberende undergulv.

GULV PÅ PORØSE UNDERGULV

- Påfør limet med en limsparkel (Type 6108, 6118 eller 6121). Bruk ikke mer lim enn nødvendig for å sikre god oversmitting i den oppgitte åpentiden.
- Monter materialet umiddelbart, eller etter en svært kort åpentid. Press omhyggelig ut all luft og forsikre deg om at det er god kontakt mellom limet og materialet. For beste resultat, bruk en gulvalse. Kontroller at hele materialet har full kontakt med limet.

PÅ IKKE-PORØSE UNDERGULV

For best mulig resultat ved liming på ikke-porøse undergulv anbefaler vi å bruke en avrettingsmasse

med lavt svinn og god hefteevne til undergulvet, til å bygge opp et lag på 2–3 mm. Deretter utføres limingen i løpet av våtlimingsstadiet for bedre sikkerhet. Følg monteringsinstruksene for porøse undergulv. Kontroller at hele materialet har god kontakt med limet. Følg materialprodusentens anbefalinger om temperatur og RF.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Før du legger materialet, må du forsikre deg om at underlaget er rent, plant og støvfritt, har tilstrekkelig styrke og bæreevne, er dimensjonsstabil og permanent tørt.

Maks. relativ fuktighet i betong: 85 % RF, tillatt fukttinnhold i sponplate: 8 -12 %

PÅFØRING

Verktøy: Casco Limsparkel type: 6108, 6118 eller 6121

RENGJØRING AV VERKTØY

Håndtering og rengjøring: Bruk alltid hansker og vernebriller. Arbeid systematisk for å unngå unødig spill. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Dersom man får lim i øyet, skyll grundig med vann gjentatte ganger. Rengjør verktøy med vann innen limet tørker. Tørket lim vaskes med Casco Limvask eller Rødsprit. For ytterligere informasjon, se gjeldende Sikkerhetsdatablad.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

CascoProff Universal
Oktober 2022, Versjon 01.03
020512030110000006

CascoProffUniversal-no-NOCASCO-(10-2022)-1-3.pdf

