

PRODUKTDATABLAD

SikaLastomer®-514

Tiksotropisk butyl tetningsmasse

TYPISKE PRODUKTDATA (FOR YTTERLIGERE INFORMASJONER KFR. SIKKERHETSDATABLAD)

Kjemisk base	Polyisobutyl (butyl)
Farge (CQP001-1)	Svart
Herdemekanisme	Emisjon av løsemidler
Tetthet	1.4 kg/l
Tørrstoffinnhold	DIN 53216 / 3 h at 120 °C 89 %
Påføringsstemperatur	5 til 35 °C
Åpentid (CQP526-1)	3 timer ^A
Service temperature (CQP513-3)	-30 til 100 °C
Lagringstid (CQP016-1)	24 måneder ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

A) 23 °C / 50 % RF

B) Lagring under 25 °C

BESKRIVELSE

SikaLastomer®-514 er en pastøs, tiksotropisk butylbasert tetningsmasse inneholdende løsemidler, som ikke herder. Herdingen skjer ved fysisk tørkning. Dette sikrer en teknisk og synlig ren forsegling uten ekstra rensemidler. Produktet benyttes for elastisk forsegling innenfor utallige industrielle bruksområder. Den er spesielt egnet for deler som trengs og fjernes for reparasjoner eller vedlikehold.

PRODUKTFORDELER

- Enkelt å anvende og påføre
- Overflødig tetningsmasse kan enkelt tørkes av
- Bredd vedheftsområde uten forbehandling
- Meget god UV-bestandighet og aldringsegenskaper
- Meget god elastisitet

PÅFØRINGSOMRÅDER

SikaLastomer®-514 benyttes for å tette og lage elastiske fuger. Den er godt egnet for deler som senere trengs og fjernes for reparasjon eller vedlikehold. Den er mye brukt innenfor produksjon og vedlikehold av busser, caravanner, bobiler, biler og andre tilsvarende industrielle bruksområder. SikaLastomer®-514 hefter til de fleste rene og tørre underlag uten overflatebehandling og er enkel å påføre. Tenk på, at på grunn av det faktum at navn er en ren tetningsmasse, må delene som skal forsegles festes mekanisk. Dette produktet er egnet kun for erfarne profesjonelle brukere. Tester med aktuelle underlag og forhold må utføres for å sikre heft og materialkompatibilitet.

KJEMIKALIEBESTANDIGHET

SikaLastomer®-514 er bestandig overfor ferskvann, sjøvann, kalkvann, vannholdige rengjøringsløsninger; imidlertid, den er ikke bestandig overfor motordrivstoff, oljer og løsemidler.

Den ovennevnte informasjon gis kun som en generell veiledning. Råd om spesifikk anvendelse gis på forespørsel.

FREMANGSMÅTE FOR PÅFØRING

Forbehandling av overflate

Underlaget må være rent, fritt for støv, fett, olje og vann.

Foreta prøvetest på original overflate om vedheften er tilstrekkelig for den tiltenkte anvendelsen.

Påføring

Påfør tetningsmassen i fugen og unngå innføring av luft, eller påfør en kontinuerlig streng på tetningsområdet

Ikke påfør massen ved temperaturer under 5 °C eller over 35 °C

SikaLastomer®-514 kan påføres med passende manuell eller pneumatisk fugepistol.

Bearbeiding og etterbehandling

Tetningsmassen kan sluttbearbeides få minutter etter at den er påført.

Glattemidler må testes for egnethet og kompatibilitet før bruk.

Fjerning

Ikke herdet SikaLastomer®-514 kan fjernes fra verktøy og arbeidsområdet med hjelp av Sika® Remover-208. På ikke-porøse overflater anbefales å la tetningsmassen tørke og deretter tørke den av.

Hender og eksponert hud må vaskes umiddelbart med renseservietter som Sika® Cleaner-350H eller egnet industriell håndrens og vann. Ikke bruk løsemidler på huden.

Overmalinger

SikaLastomer®-514 kan ikke overmales.

LAGRINGSFORHOLD

SikaLastomer®-514 må oppbevares på et tørt sted mellom 10 °C og 30 °C. Må ikke utsettes for direkte sollys eller frost.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Denne informasjonen er kun for generell veiledning. Råd om spesifikke bruksområder er tilgjengelig på forespørsel til teknisk avdeling i Sika Industri.

Kopier av følgende publikasjoner er tilgjengelig på forespørsel:

- Sikkerhetsdatablad

EMBALLASJEINFORMASJON

Patron	310 ml
--------	--------

BASIS FOR PRODUKTDATA

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

PRODUKTDATABLAD

SikaLastomer®-514
Version 01.01 (02 - 2026), no_NO
013812015143001000

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

