

PRODUKTDATABLAD

Sika® Separol® GL-145

VEGETABILSK FORMOLJE

PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Separol® GL-145 er en formolje basert på en emulsjon av vegetabilsk olje i vann. Formoljen inngår i GREEN LINE - serien som innebærer at den foruten å være vegetabilsk ikke inneholder løsemidler eller mineralolje og er biologisk nedbrytbar.

BRUKSOMRÅDER

Sika® Separol® GL-145 kan benyttes til både pre-fabrikert betong og plass-støpt betong og er spesielt utviklet for:

- Jevne, ikke-absorberende (ikke-sugende) form-materialer
- Absorberende (sugende) form-materialer
- Oppvarmede former (opptil +60°C)
- Reduksjon av korrosjon i stålformer

Sika® Separol® GL-145 er også egnet til form-overflater med ujevn struktur.

PRODUKTEGENSKAPER

- Brukervennlig, klar til bruk emulsjon
- Utmerket heft mot vertikale form-overflater
- Selvutjevne etter sprøytepåføring
- Reduserer porer
- Ingen antenningbare damper, løsemiddelfri
- Redusert støving på betongoverflatene
- Sikker å håndtere for operatørene

Dette gir følgende fordeler:

- Lett og sikker avforming
- Overflater med høy kvalitet
- Ingen reduksjon av betongkvaliteten i overflatesjiktet
- Komponenter i formoljen beskytter formen mot korrosjon

MILJØ INFORMASJON

Biologisk nedbrytbar iht OECD 301 B.

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Vegetabilsk olje, emulsjon
Forpakning	Se gjeldende prisliste for tilgjengelige emballasjer
Holdbarhet	Minimum 6 måneder fra produksjonsdato ved frostfri oppbevaring i lukket emballasje.
Lagringsforhold	Lagres frostfritt i lukket emballasje. Unngå direkte sollys, ekstreme temperaturvariasjoner og forurensing
Utseende/farge	Melkeaktig, lettflytende væske
Tetthet	0,97 kg/liter (ved +20°C)
Viskositet	Lettflytende væske

Produktdatablad

Sika® Separol® GL-145

Desember 2023, Versjon 01.02

02140502100000282

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	Avhengig av påføringsmetode og form-materiale kan Sika® Separol® GL-145 dekke opptil 70 m ² pr liter (ikke-absorberende materiale som stål eller plast)
Lufttemperatur	Mellom +5°C and +60°C.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

BRUKERVEILEDNING

- Sika® Separol® GL-145 skal omrøres før bruk. Produktet er ferdig til bruk og skal ikke blandes med andre produkter.
- Formen skal være ren og tørr. Eventuelle betongrester skal fjernes før påføring.
- Sika® Separol® GL-145 påføres i et tynt lag til et fint, hvitprikket utseende på form-overflaten (èn ekstra påføring kan være nødvendig på sterkt sugende form-materialer). Med et fint hvitprikket utseende er ingen ytterligere behandling (avtørking) nødvendig.
- Etter påføring skal formoljen stå i minst 20 minutter til det hvitprikkede utseendet er forsvunnet og det er dannet en gjennomsiktig film av formolje på overflaten. Ikke start støping før det er dannet en gjennomsiktig film av formolje på overflaten. Overflaten bør ikke gås på før den gjennomsiktige filmen er dannet.
- For-forsøk anbefales for å finne den optimale påføring i hvert enkelt tilfelle.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad
Sika® Separol® GL-145
Desember 2023, Versjon 01.02
021405021000000282

SikaSeparolGL-145-no-NO-(12-2023)-1-2.pdf

