

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® MultiFlex PS-37

Glatt, rissoverbyggende polyuretangelv

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikafloor® MultiFlex PS-37 er et polyuretangelv med glatt overflate. Det er en del av Sikafloor® Multiflex-gulvsortimentet.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor® MultiFlex PS-37 skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

Sikafloor® MultiFlex PS-37 brukes i industribygg som f.eks:

- Anlegg for bilindustrien
- Fasiliteter for mat og drikke
- Logistikkfasiliteter og lagerbygninger

Vær oppmerksom på følgende:
Systemet kan kun brukes til innvendige bruksområder.

PRODUKTEGENSKAPER

- God mekanisk motstand
- Gode rissoverbyggende evner
- Lavt vedlikeholdsbehov
- God bestandighet mot spesifikke kjemikalier
- Sømløs

GODKJENNELSER / STANDARDER

Brannklassifisering Rapport EN 13501-1, GHENT, Nr. CR 24-0147-01

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Sjikt	Produkt
	1. Primer	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-156 Sikafloor®-161 Sikafloor®-1590 Kontakt Sika Teknisk Service for informasjon om valg av primer
	2. Slitelag	Sikafloor® BC 375 N fylt 1 : 0,25 med Kwartssand (0,1–0,3 mm) på vektbasis
Kjemisk base	Polyuretan	
Utseende	Glatt blank finish	
Farge	Tilgjengelig i ulike farger	
Nominell tykkelse	~2,0 mm	

TEKNISK INFORMASJON

Vedheftstyrke	≥ 1,5 MPa	(EN 1542)
Brannmotstand	Klasse Bfl-s1	(EN 13501-1)

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	Sjikt	Produkt	Forbruk	
	Primer	Sikafloor®-150	1-2 × 0,3–0,5 kg/m²	
		Sikafloor®-151		
		Sikafloor®-156		
Sikafloor®-161				
Sikafloor®-1590				
Avretting	Sikafloor®-150	Se individuelle produkt-datablad.		
	Sikafloor®-151			
	Sikafloor®-156			
	Sikafloor®-161			
	Sikafloor®-1590			
Slitelag	Sikafloor® BC 375 N fylt 1 : 0,25 med Kwartssand (0,1–0,3 mm) på vekt-basis	1 × 2,0 kg/m²		
Lufttemperatur	Minimum	+10 °C		
	Maksimum	+30 °C		
Relativ luftfuktighet	Maksimum	80 % RF		
Duggpunkt	Se individuelle produkt-datablad.			
Overflatetemperatur	Minimum	+10 °C		
	Maksimum	+30 °C		
Fukttinnhold i underlaget	Se individuelle produkt-datablad.			
Ventetid / Topplag	Ved bruk av Sikafloor®-1590 henvises det til det enkelte produkt-datablad for spesifikk informasjon om ventetid før overmaling/belegning. Før påføring av Sikafloor® BC 375 N over primeren, beregn følgende ventetider:			
	Temperatur	Minimum	Maksimum	
	+10 °C	17 timer	4 dager	
	+20 °C	9 timer	2 dager	
	+30 °C	7 timer	1 dager	
	Merk: Tidene er omtrentlige og vil påvirkes av skiftende omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.			
Påført Produkt Klar til Bruk	Temperatur	Gangtrafikk	Lett trafikk	Fullherdet
	+10 °C	72 timer	6 dager	10 dager
	+20 °C	24 timer	4 dager	7 dager
	+30 °C	18 timer	2 dager	5 dager
	Merk: Tidene gjelder når det siste sjiktet av systemet er påført. Tidene påvirkes av skiftende omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.			

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Se følgende metodebeskrivelser:

- Sika Metodebeskrivelse — "Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems"
- Sika Metodebeskrivelse — "Sikafloor® mixing and application"

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Systemdatablad

Sikafloor® MultiFlex PS-37
Juli 2025, Versjon 02.01
02081290000000136

SikafloorMultiFlexPS-37-no-NO-(07-2025)-2-1.pdf

