



Ultrasterkt karosserilim SikaPower®-4720

Meget godt egnet for karosseriliming av områder utsatt for høy dynamisk påvirkning, som dørplater, bakre karosserideler, takplater og skjermer.

Egenskaper:

- Utmerket vedheft
- Ren, rask og enkel påføring
- Lang åpentid og rask herding
- Uten løsemidler og silikon




Les mer på sika.no




BUILDING TRUST

Guide - utskifting av karosseri


SikaPower®-4720




- Klipp og fjern den skadede karosseridelen i henhold til OEM-anbefalingene.




- Smør limet med en plastspade slik at det dekker alle områder med bart metall.




- Slip områdene som skal limes ned til bart metall - både på karosseriet og på den nye delen.




- Påfør en ny limstreng på den nye kroppsdelen 5 mm fra kanten.
- IKKE påfør en ny limstreng der det skal sveises punktvis.




- Juster alle delene og monter dem.
- Monter panelet uten lim.




- Monter den nye delen på karosseriet innen 60 minutter etter at limingen er startet.¹⁾




- Rengjør områdene som skal limes med et passende rengjøringsmiddel som ikke etterlater rester.




- Fest delen med klemmer i riktig posisjon, start i hjørnene, deretter i endene og til slutt der det er spenning i materialene (fjern klemmene etter 4,5 time).¹⁾




- Før du monterer mikseren, klem ut litt materiale til både A- og B-komponentene flyter likt. Monter den statiske mikseren og klem ut litt lim.



- Fjern overflødig lim langs den limte kanten.




- Påfør en limstreng på det bare metal på de to dele der skal limes.



- Fortsett sveising eller nagling der det er nødvendig og i overensstemmelse med OEM-anbefalingene.



Temperatur	Apentid	Klemmtid	Slipbar	'Kjør-vekk-tid'
10 °C	90 min.	16 t	48 t	48 t
23 °C	60 min.	4.5 t	16 t	24 t
30 °C	30 min.	2 t	6 t	8 t
60 °C	n.a.	30 min.	1 t	1 t



- Kjøretøyet kan tas i bruk etter 24 timer.¹⁾

¹⁾ Alle tider er basert på en temperatur på +23 °C (omgivelsestemperatur og underlag). Produktets herdeegenskaper er temperaturavhengige og øker ved høyere temperaturer og omvendt. Herdetiden kan forkortes ved oppvarming til +85 °C ved hjelp av infrarøde lamper, varmeteppe eller ovner. Sjekk herdeinformasjonen på produktetiketten eller kontakt Sikas tekniske service.

Våre nyste generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder. Vennligst se det siste oppdaterte databladet før bruk og behandling.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Norge

Kontakt oss
+47 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
sika.no

Sika®
BUILDING TRUST