

PRODUKTDATABLAD

Sikafloor®-03 Primer

FERDIG-TIL-BRUK, DISPERSJONSPRIMER SOM FORBEHANDLING FØR UTLEGGING AV AVRETTINGSMASSE.

PRODUKTBEKRIVELSE

Ferdig-til-bruk dispersjon med meget lav emisjon, for anvendelse som grunning/primer med høy nedtrengningsevne på mineralske underlag, som beskyttelse mot fukt og reduksjon av absorberingsevne. For innvendig og utvendig bruk.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor®-03 Primer er egnet som primer for:

- Gips- og sementbaserte underlag.
- Som mellomsjikt-primer i flerlags gulv-oppbygninger.

PRODUKTEGENSKAPER

- Ferdig til bruk
- God nedtrengningsevne
- Motstandsdyktig mot forsåpning

- Kort ventetid
- Rask tørketid
- Passer til bruk i forbindelse med oppvarmede undergulv.
- Enkel påføring
- Kan sprøytes
- Forbedrer vedheft

MILJØ INFORMASJON

- EMICODE EC 1^{PLUS} : meget lav emisjon
- Løsemiddel-fri iht. TRGS 610
- Oppfyller krav iht. ISO 14025 og EN 15804

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Akrylat-dispersjon
Forpakning	10 kg plast kanne
Utseende/farge	Purpur
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato (i uåpnet emballasje)
Lagringsforhold	Lagres kjølig, tørt og frostfritt. Åpnet emballasje bør lukkes/forsegles og forbrukes så raskt som mulig. Unngå lagring under +5 °C. Material som er fortynnet med vann bør forbrukes innen en uke.
Tetthet	1.0 kg/ltr.

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	~150 g/m ² avhengig av underlagets absorberingsevne og påføringsutstyr.
Lufttemperatur	+5 °C min. / +35 °C maks.
Overflatetemperatur	+5 °C min. / +35 °C maks.

Underlag	Ventetid
På gipsbasert (kalsiumsulfat) underlag	~60 minutter
På sementbasert underlag (sementbasert avretting / påstøp, betong)	~10 minutter

Alle verdier er omtrentlige og påvirkes av klimatiske variasjoner.

BRUKERVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET/FORBEHANDLING

- Tilstrekkelig styrke, bæreevne, formstabilitet og vedvarende tørr overflate.
- Fritt for forurensninger som reduserer vedheft, f.eks. støv, skitt, olje, fett og løse partikler.
- Rengjør alle flater, fjern separerende og sintrede lag, samt korrosjonsfremmende substanser.
- Overlatebehandlinger eller sprøe sjikt i undergulvet må fjernes mekanisk, og hull og porer må tettes med reparasjons-/flick mørtel etter behov.
- Lag med vannløselige limstoffer, f.eks. sulfitt-rester må fjernes mekanisk
- Gammelt vannfast limstoff må fjernes mekanisk.
- Gipsbasert underlag må slipes og støvsuges før videre behandling
- Magnesiumgulv/underlag må primes med Sikafloor®-02 Primer.

BLANDING

Sikafloor®-03 Primer rystes opp eller omrøres før bruk

INSTALLASJON

Påfør Sikafloor®-03 Primer ufortynnet og fordel jevnt utover til mettet flate ved bruk av skum-rulle eller tilsvarende. Unngå dammer. Sikafloor®-03 Primer kan sprøytes.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør alle verktøy umiddelbart med vann etter bruk

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad
Sikafloor®-03 Primer
Desember 2016, Versjon 02.01
020815120010000041

Sikafloor-03Primer-no-NO-(12-2016)-2-1.pdf