

PRODUKTDATABLAD

Sika BlackSeal®-1

KLEBER OG FORSEGLER REVNER OG HULL I TAKPAPP, RUNDT PIPER ETC.

PRODUKTBEKRIVELSE

Sika BlackSeal®-1 er en 1-komponent bitumenbasert bygningsfugemasse med god vedheft til de fleste vanlige bygningsmaterialer.

BRUKSOMRÅDER

Sika BlackSeal®-1 er beregnet for utendørs fugging og reparasjoner på tak, vegger og andre bygningsselementer.

PRODUKTEGENSKAPER

- Hefter til mange underlag
- Krever ikke bruk av primer
- Enkel å påføre
- Kan påføres på fuktige, ikke-porøse underlag

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Bitumenbasert
Forpakning	300 ml patron, 12 patroner pr. kartong
Farge	Svart
Holdbarhet	Sika BlackSeal®-1 har en holdbarhet på 12 måneder fra produksjonsdato, når lagret forsvarlig i ikke-beskadiget og uåpnet original emballasje og i henhold til de oppgitte lagringsforhold.
Lagringsforhold	Sika BlackSeal®-1 skal lagres i tørre omgivelser, beskyttet mot direkte sollys og ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.
Tetthet	Ca. 1,30 kg/l (ISO 1183-1)
Tørrstoff	Ca. 85 %

TEKNISK INFORMASJON

Temperaturbestandighet	-20 °C til +70 °C
------------------------	-------------------

BRUKSINFORMASJON

Sigehastighet	< 3 mm (20 mm profil, 23 °C) (ISO 7390)
Lufttemperatur	+5 °C til +40 °C, min. 3 °C over duggpunktstemperaturen
Overflatetemperatur	+5 °C til +40 °C

BRUKERVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt, fast og homogent, fritt for olje og fett, støv og løse eller løstsittende partikler. Maling, sementslam og andre løstsittende forurensninger må fjernes.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Sika BlackSeal®-1 leveres klar til bruk. Sett en patron i fugepistolen og påfør Sika BlackSeal®-1 i fugen slik at fugemassen får full kontakt med fugesidene og at det ikke oppstår luftbobler. Sika BlackSeal®-1 skal komprimeres godt mot fugesidene for å sikre god vedheft. Det anbefales å bruke maskeringstape der en skarp og nøyaktig kant er ønsket. Fjern tapen før hinnedannelse. Bruk et kompatibelt glattemiddel (f.eks. Sika® Tooling Agent N) til å glatte overflaten. Det skal ikke brukes glattemidler som inneholder løsemidler. På overlappende skjøter skal det påføres en passende mengde Sika BlackSeal®-1 til å dekke overlappen for så å presse flatene sammen mens massen er klebrig, slik at det dannes en limfuge på 2 mm.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy og påføringsutstyr med Sika® Colma Cleaner eller Sika® Power Wipes umiddelbart etter bruk. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Sikkerhetsdatablad

BEGRENSNINGER

- Sika BlackSeal®-1 kan ikke overmales.
- Ikke bruk Sika BlackSeal®-1 i fuger under vann.
- Ikke bruk Sika BlackSeal®-1 til forsegling av glass.
- Ikke bruk Sika BlackSeal®-1 til fuger i og omkring svømmebasseng.
- Ikke bruk Sika BlackSeal®-1 på naturstein.
- Ikke bruk Sika BlackSeal®-1 i direkte kontakt med andre fugemasser eller lim.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad
Sika BlackSeal®-1
Mai 2019, Versjon 01.01
02051108000000011

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas innværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

SikaBlackSeal-1-no-NO-(05-2019)-1-1.pdf