

## PRODUKTDATABLAD

# CascoLin Extra

HURTIGHERDENDE LIM FOR LINOLEUM.

### PRODUKTBEKRIVELSE

Hurtigherdende lim for linoleum. Utviklet til nålfilt, vinyl med underlag av polyesterfilt, akustisk underlag og linoleum med polyuretanoverflate.

### BRUKSOMRÅDER

- Linoleum
- Linoleum med PUR overflate
- Nålfilt
- Vinyl med polyester filt
- Vinyl med akustik bakside

### PRODUKTEGENSKAPER

- Hurtigherdende
- Veldig god tack, gir god vedheft
- Ingen risiko for utvidelse av belegget
- Inneholder ingen APEO
- Passer til absorberende undergulv
- Passer til gulvvarme
- Trinsestolfast

### PRODUKTINFORMASJON

<b>Kjemisk base</b>	Kopolymer akryldispersjon
<b>Forpakning</b>	10 liter spann
<b>Farge</b>	Beige
<b>Holdbarhet</b>	12 måneder hvis lagret i minimum +10° C i lukket forpakning
<b>Lagringsforhold</b>	Må ikke utsettes for temperaturer under 0° C eller over 30° C
<b>Tetthet</b>	Ca. 1400 kg/m <sup>3</sup>
<b>Konsistens</b>	Tiksotrop
<b>Tørrstoffinnhold ved vekt</b>	Ca. 80 %
<b>Viskositet</b>	Ca. 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C

# PÅFØRINGSINFORMASJON

<b>Forbruk</b>	1 liter / 3-3,5 m <sup>2</sup>
<b>Lufttemperatur</b>	+18°C til +23°C og 20–70% RH. Klimaet må opprettholdes i minst 96 t (4d) for optimalt resultat
<b>Påføringstid</b>	Sugende underlag, ca. 0–20 min.
<b>Utbytte</b>	Absorberende og ikke absorberende underlag. Tekstil: 3-3,5 m <sup>2</sup> /l Linoleum: 3-3,5 m <sup>2</sup> /l

## PÅFØRINGSVEILEDNING

**Merk :** For beste resultat. Skal linoleum monteres på et absorberende underlag i vått lim.

### PÅ PORØSE UNDERGULV

1. Påfør limet med en tannsparkel. Bruk ikke mer lim enn nødvendig for å gi god oversmitting.
2. Monter materialet umiddelbart eller etter en svært kort åpentid. Press ut all luft og forsikre at det er god kontakt mellom limet og materialet. For best resultat, bruk gulvalse.
3. Kontroller at hele materialet har full kontakt med limet.

### PÅ IKKE PORØSE UNDERGULV

For best resultat anbefales det å avrette gulvet med avrettingsmasse med lav krymp og god vedheft til undergulvet. Bygg opp et lag på 2-3 mm. Følg moteringsinstruks "På porøse undergulv". Følg anbefalinger fra linoleumsleverandøren når det kommer til temperatur og RF.

### FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Før montering av materialet må det forsikres at underlaget er rent, plant og støvfritt. Har tilstrekkelig styrke, bæreevne, dimensjonsstabilitet og er permanent tørt. Maks. fuktighet i betong: 85 % RF, fuktighet i sponplater: 8–12 %.

### RENGJØRING AV VERKTØY

Bruk alltid hansker og vernebriller ved håndtering av produktet. Arbeid forsiktig og systematisk for å unngå unødvendig spill. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Ved kontakt med øyne, rens godt med vann. Vask verktøy med vann før limet har herdet. Bruk Casco limvask eller rødsprit til å fjerne herdet lim. For mer informasjon. Se sikkerhetsdatablad.

### PÅFØRING

Limspreder 6121

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert

på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

**Sika Norge AS**  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)

Produktdatablad  
CascoLin Extra  
Januar 2019, Versjon 01.01  
020512030110000004

CascoLinExtra-no-NOCASCO-(01-2019)-1-1.pdf

