

Kvalitetssikringsskjema

Dato: 06/2006

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring**Sika® CarboDur® Systemet**

Construction

| Operasjon | Utført Dato | Sign. | Kontroll (Sign.) |
|---|-------------|-------|------------------|
| Statiske beregninger. | | | |
| Reparasjon av skadet betong / oppretting av ujevnheter i underlaget med Sikadur® -41 / Sikadur® -30 tilsatt kvartssand. | | | |
| Forbehandling iht. produktdatablad. Sandblåsing, nålhammer eller meisling/sliping etc. | | | |
| Rengjøring av underlaget med etterfølgende støvsuging for å sikre god heft. | | | |
| Heftprøver. Krav til heft: Se tilhørende produktdatablad. | | | |
| Kapping av båndene til riktig lengde med baufil. | | | |
| Rensing av bånd med Colma® -Rensevæske til kluten ikke lenger avgir farge. Husk å rense i samme retning. Før ikke kluten frem og tilbake. | | | |
| Blanding av lim: Sikadur® - epoksyrim blandes med Sikadur® blandespiral i min. 3 minutter. | | | |
| Sparkling av underlaget med Sikadur® -30 (ca. 1 mm). | | | |
| Påføring av lim på båndet. | | | |
| Montering av bånd. | | | |
| Etterkomprimering av bånd med gummirulle, til limet presses ut på siden av båndet. | | | |
| Kontroll av eventuelle luftlommer i limet ved å slå lett med mynt eller lignende på Sika® CarboDur®-båndene. | | | |
| Støping av prøveprismer for å etterkontrollere limets egenskaper. Prøvene skal herde under samme herdebetingelser som limet på den forsterkede konstruksjonen. Se tilhørende produktdatablad. | | | |



Sika Norge AS
Industriveien 22
Postboks 76
1483 SKYTTE
Norge

Tel. 67 06 79 00
Fax 67 06 15 12
www.sika.no