

PRODUKTDATABLAD

Sika® Ucrete® P 460

Polyuretan primer for Sika® Ucrete® CR460

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Ucrete® P 460 er en to-komponent polyuretan-primer som brukes til forbehandling på porøse og ikke-porøse underlag før påføring av Sika® Ucrete® CR 460.

BRUKSOMRÅDER

- Sika® Ucrete® P 460 brukes som primer for å:
- Forbedre vedheft til betong, Sika® Ucrete®-gulv, stål og jern
 - Redusere nålehull/porer i Sika® Ucrete® CR 460

Vær oppmerksom på følgende:

- Produktet må kun brukes av erfarne fagfolk.
- Produktet kan brukes både innendørs og utendørs.

PRODUKTEGENSKAPER

- Rask herding
- God vedheft til mange byggematerialer
- Lavt forbruk, men høy dekningsgrad
- Luktsvak
- Lave VOC-utslipp
- Enkel påføring

GODKJENNELSER / STANDARDS

- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Testrapport Nr. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Sertifikat Nr. 21453-2/1/1/Y1

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Polyuretan	
Forpakning	Beholder Komponent A	0,474 kg
	Beholder Komponent B	0,178 kg
	Beholder Komp. A + Komp. B	0,652 kg
	Se gjeldende prisliste for tilgjengelige emballasjestørrelser.	
Farge	Ravfarget væske	
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato	
Lagringsforhold	Produktet må oppbevares i original, uåpnet og ubeskadiget forseglet emballasje i tørre omgivelser ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Se alltid emballasjetekst. Se gjeldende sikkerhetsdatablad for informasjon om sikker håndtering og oppbevaring.	

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	50–80 løpemeter fuge pr pakningsenhet	
Produkt temperatur	Maksimum	+40 °C
	Minimum	+5 °C
Lufttemperatur	Maksimum	+40 °C
	Minimum	+5 °C
Overflatetemperatur	Maksimum	+40 °C
	Minimum	+5 °C
Ventetid / Topplag	Før påføring av Sika® Ucrete® CR 460 på Sika® Ucrete® P 460 beregn følgende tider:	
	Minimum	30 minutter
	Maksimum	2 timer
	Merk: Tidene er omtrentlige og vil påvirkes av skiftende omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.	

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

BRUKERVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

VIKTIG

Dårlig vedheft på grunn av feil primingsprosedyre

Feil definerte eller ikke godkjente primingsprosedyrer kan føre til variasjon i produktets ytelse.

Test vedheft på prosjektspesifikke underlag og avtal prosedyrer med alle parter før full prosjektapplikasjon. For mer informasjon, kontakt Sika Teknisk Service.

Dårlig vedheft på grunn av utilstrekkelig forbehandling av overflaten

Merk: Primere er vedhefts fremmede midler. Primere kan ikke erstatte riktig overflatebehandling og rengjøring av overflaten.

Ikke bruk primer for å forbedre dårlig forbehandlede eller dårlig rengjorte fugeflater.

Underlaget må være rent, tørt og fritt for forurensninger som smuss, olje, fett, sementhud, rester av fugemasse og dårlig heftende belegg som kan påvirke vedheftingen av primeren og fugemassen.

Underlaget må ha tilstrekkelig styrke til å tåle påkjenningen fra fugemassen under bevegelse.

Bruk teknikker som stålborsting, sliping, sandblåsing eller andre egnede mekaniske metoder for å fjerne alt svakt underlagsmateriale.

Reparer alle skadede fugekanter med egnede Sika-reparasjonsprodukter. Fjern støv, løst og sprøtt materiale fra alle overflater før påføring av fugemassen. Bruk følgende primer- eller forbehandlingsprosedyrer for å sikre optimal vedheft og holdbarhet, eller hvis produktet brukes til krevende bruksområder som fuger i bygninger med flere etasjer, svært belastede fuger eller fuger som er utsatt for ekstreme værforhold.

BLANDING

1. Bland innholdet i Komponent A-bøtten i 30 sekunder med en omrører med lav hastighet for å dispergere eventuelt separert materiale.
2. Tilsett innholdet i Komponent B.
3. VIKTIG Ikke bland for lenge for å minimere luftinnblanding. Bland de to komponentene i ytterligere 1-2 minutter.
4. Sørg for at det ikke blir liggende igjen uoppløst Komponent A på siden av spannet.

INSTALLASJON

VIKTIG

Følg installasjonsprosedyrene nøye

Følg installasjonsprosedyrene som er definert i metodebeskrivelser, bruksanvisninger og arbeidsinstruksjoner, som alltid må tilpasses de faktiske forholdene på stedet.

1. Etter nødvendig klargjøring av underlaget, sett inn en bunnfyllingslist til ønsket dybde.
2. Påfør Sika® Ucrete® P 460 på underlaget ved hjelp av en pensel. Et tynt lag ($\pm 100 \mu\text{m}$) skal påføres på fugekantene.
3. Mens Sika® Ucrete® P 460 fortsatt er klebrig (30 minutter til 2 timer, avhengig av temperatur), helles den blandede Sika® Ucrete® CR 460 inn for å fylle fugen i flukt med overflaten. Sika® Ucrete® CR 460 kan påføres på overflater med opp til 2 % fall uten sig.
4. Se produktdatablad for Sika® Ucrete® CR 460 for påføring av fugemasse.

Produktdatablad

Sika® Ucrete® P 460

August 2025, Versjon 01.01

020515040000000026

BUILDING TRUST



RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør alt verktøy og påføringsutstyr umiddelbart etter bruk med Sika® Remover-208 eller Sika® Cleaning Wipes-100. Herdet materiale kan bare fjernes mekanisk.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sika® Ucrete® P 460
August 2025, Versjon 01.01
02051504000000026

SikaUcreteP460-no-NO-(08-2025)-1-1.pdf

