

Produktdatablad
Dato: 10/2014
Sika®-Mix&Go
02 03 02 04 003 0 000033
Sika Mix&Go®

Sika®-Mix&Go

Ferdigmørtel, sementbasert

Produktbeskrivelse	Sika®-Mix&Go en 1-komponent, sementbasert reparasjonsmørtel for små-skala reparasjoner. Klar til bruk etter tilsetning av vann i hendig forpakning.		
Anvendelsesområder	Sika®-Mix&Go anvendes til: <ul style="list-style-type: none">■ Småskala reparasjon av betong, murverk og blokker		
Produktegenskaper	<ul style="list-style-type: none">■ 1-komponent, tilsettes kun vann■ Brukervennlig, enkel påføring■ God stabilitet■ Rask herding		
Bruksanvisning			
Forbehandling	Alle overflater skal være rene, fri for støv, fett, olje, løse partikler og sementslam. Sementbundne overflater skal forvannes, slik at de er svakt sugende under påføring.		
Lagtykkelser og påføringstemperatur	<u>Lagtykkelser:</u>	min. 3 mm maks. 40 mm	<u>Påføringstemperatur:</u> min. +5 °C maks. +30 °C
Blandingsforhold	1 pose tørrmørtel à 1,25 kg tilsettes ca. 0,2 l vann		
Blanding	Løs opp komprimert pulver ved å riste posen. Skru av korken, tilsett 0,2 ltr. vann i posen. Press posen for å fjerne overskudds-luft og skru igjen korken. Klem posen gjentagende ganger for hånd og rist innimellom inntil massen virker homogen / gjennomblandet – ca. 2-3 minutter. Åpne posen, eller skjær av prosen ved nivå-markør for tømning av ferdig masse.		
Påføring	Sika®-Mix&Go påføres med medfølgende plast-sparkel eller annet egnet murerverktøy. Påfør-/ press inn den fersk massen på forfuktet underlag. Puss over ferdig flate med forfuktet murersvamp eller pussebrett så snart massen begynner å sette seg / størkne til. Bruk tid: ca. 25 minutter. Unngå ettertilsetning av vann		
Etterbehandling	Den nytlagte mørtelen skal beskyttes mot for tidlig uttørking. Ved sterk sol, varme eller vind bør det tildekkes med plast eller påføres membranherder.		
Forbruk	1 pose tørrmørtel gir ca. 0,7 l ferdig blandet mørtel.		
Rengjøring	Verktøy og utstyr rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. Herdet mørtel kan kun fjernes mekanisk.		
Emballasje	Sika®-Mix&Go leveres i poser à 1,25 kg		

Construction



Produktdata

Tekniske data

■ Type:	1-komponent sementbasert tørrmørtel
■ Farge:	Grå
■ Egenvekt:	Ca. 2,00 kg/l ferdig blandet mørtel
■ Brukstemperatur:	+5 °C - +35 °C
■ D_{maks} :	1 mm
■ Trykkfasthet (20 °C, ved anbefalt blandeforhold):	28 døgn: Ca. 30 N/mm ²
■ Hefffasthet:	Ca. 2 N/mm ² (20 °C)

Oppbevaring, holdbarhet og avfallshåndtering

Ved kjølig og tørr oppbevaring i uåpnet originalemballasje, er holdbarheten minimum 12 måneder fra produksjonsdato.

For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad.

Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen og betaler gebyr for all produkt- og forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Se tilhørende HMS-datablad.

Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001.

Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din disposisjon.

Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre internettsider: www.sika.no

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produkt datablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.



Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Norge

Tel. 67 06 79 00
Fax 67 06 15 12
www.sika.no