

Antigrafitti 24-7

Antigrafittimiddel for stål og betong

Produkt-beskrivelse	Antigrafitti 24-7 er en 1-komponent vannoppløselig væske til antigrafittibehandling av stål og betong. Inneholder polysakkarider, nonionisk tensid og konserverings-middel i vannoppløsning. Antigrafitti 24-7 etterlater en usynlig film som hindrer maling og tusj å feste seg. Virker også smuss- og vannavvisende.
Bruksområder	Til behandling av sugende, rue og glatte overflater som tåler vann.
Produktegenskaper	* 1-komponent * Enkel påføring * Enkelt vedlikehold * Enkel rengjøring
Bruksanvisning	
Forbehandling	Utvendige bygningsoverflater av betong, murstein, puss o.lign. som trenger lang tid til å tørke opp etter regnvær – bør innen påføring med Antigrafitti 24-7 behandles med hydrofoberende (vannavvisende) impregnering, som for eksempel Sikagard-705L, Sikagard-706 Thixo eller Sikagard-703W. Ved meget fuktige bygningsoverflater (slagregn over lengre tid) kan det p.g.a. vanntrykk innenfra forårsake at Antigrafitti 24-7 sveller opp og blir hvitaktig. Dette utseende holder inntil overskuddet av vann er fordampet.
Påføring	Den rengjorte og tørre overflaten påføres Antigrafitti 24-7 med airless sprøyte eller elektrisk malersprøyte. Ved sprøyting skal maske og briller benyttes. Benytt hansker av nitrilgummi.



Forbruk	Maks. påføring er: a) Sugende og rue overflater – 1 ltr. Antigraffiti 24-7 pr. 10 m² b) Glatte overflater – 1 ltr. Antigraffiti 24-7 pr. 20 m² Ovennevnte forbruk er teoretisk og inkluderer ikke merforbruk p.g.a. overflateporøsitet, ruhet, søl og lignende.
Rengjøring	Antigraffiti 24-7 kan fjernes med alkalisk rensemiddel og varmt vann (60-95°C). Graffiti på behandlede overflater kan fjernes med varmt vann, evt. med antigraffiti-fjerner "Sterk". Etter rensing, behandles overflaten med Antigraffiti 24-7 så snart overflaten er tørr.
Emballasje	Plastkanne à 5 ltr.
Tekniske data	Egenvekt: ca. 1,0 kg/ltr Farge: Gråhvit pH: 6-7 ufortynnet
Oppbevaring, holdbarhet og avfallshåndtering	Ved lagring i uåpnet originalemballasje ved +5°C - +25°C, er holdbarheten minimum 12 måneder fra produksjonsdato. For avfallshåndtering, se tilhørende sikkerhetsdatablad. Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen, og betaler gebyr for all produkt- og forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.
Helse, Miljø og Sikkerhet	Se tilhørende sikkerhetsdatablad.
	Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i h.t. NS-ISO 9001 og NS-ISO 14001. Ønskes ytterligere opplysninger står våre konsulenter, samt vår kundeservice til disposisjon. Forespørsel om sikkerhetsdatablad rettes til vår HMS-ansvarlige, eller gå inn på vår hjemmeside: www.sika.no
Produktansvar	Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Envher ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produkt-datablad og Sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges hjemmesider: www.sika.no.



Sika Norge AS
 Sanitetsveien 1
 Postboks 71, N-2026

Tel. +47 67 06 79 00
www.sika.no

