

Conservado®-45

Vannavvisende, vandampdiffusjonsåpen, karbonatiseringsbremsende siloxanmaling

Produktbeskrivelse	Conservado®-45 er en vann- og smussavvisende, vandampdiffusjonsåpen og karbonatiseringsbremsende maling basert på oligomersiloxan.
Anvendelsesområder	<p>Conservado®-45 anvendes utvendig og innvendig på:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Betong■ Kalksandstein■ Gassbetong■ Eternitt■ Tegl■ Mørtel og puss <p>Conservado®-45 er spesielt velegnet til beskyttelse av:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Bruer■ Tunneler■ Autovern■ Kantbjelker■ Eternittak■ Fasader av betong og puss■ Fundamenter■ Kjellervegger o.l.
Produktegenskaper	Conservado®-45 gir en ensartet overflate, som er motstandsdyktig overfor slagregn og alminnelig industriatmosfære. Malingen er vandampdiffusjonsåpen. Den beskytter mot skader forårsaket av frost og inntrengende vann, samt veisalt. Malingen er lett å gjenbehandle, idet det normalt kun kreves varmtvannspyling. Gjenbehandlingstiden avhenger av den påvirkning konstruksjonen utsettes for, men er normalt ca. 10 år. Conservado®-45 er karbonatiseringsbremsende.
Tester	Testet på Teknologisk Institutt etter Nordtest Build 300. Rekvirer gjerne testrapport.
Bruksanvisning	
Forbehandling	På sugende overflater bør det alltid foretas en impregnering med SikaGard®-700 S eller SikaGard®-703 W før maling. Impregneringen bør foretas minst dagen før maling med Conservado®-45. Gassbetong skal imidlertid grunnes med Conservado®-45 fortynnet med 20 % white-spirit (mineralsk terpentin). Malingen skal påføres rene, tørre overflater fri for olje, fett, mose, alger og løse partikler. Fastsittende maling kan som regel overmales. Det bør utføres forsøk før behandlingen starter.
Påføring	<p>Best resultat oppnås med 2-3 behandlinger med Conservado®-45 etter impregnering med SikaGard®-700 S eller SikaGard®-703 W. Malingen kan fortynnes med 10 % white-spirit i første strøket. Overflaten skal være tørr før behandlingen starter. Conservado®-45 kan påføres med pensel, rulle eller airless-sprøyte. Temperaturen skal være minimum +5 °C, grunnet risiko for is i kapillærporene ved lavere temperaturer.</p> <p>Ventetid mellom strøkene er 1 døgn.</p>
Forbruk	<p>Avhengig av fortynning og overflate, er forbruket ca. 0,15 - 0,2 l/m² pr. strøk.</p> <p>Ovennevnte forbruk er teoretisk og inkluderer ikke merforbruk p.g.a. overflateporøsitet, ruhet, søl og lignende.</p>



Produktdatablad

Rengjøring	Alt verktøy rengjøres umiddelbart etter bruk med Colma [®] -Rensevæske.	
Emballasje	Conservado [®] -45 leveres i spann à 10 liter = 12 kg.	
Tekniske data	<ul style="list-style-type: none"> ■ Egenvekt: 1,2 kg/liter ■ Tørrstoff: Ca. 60 % (vekt) og 47 % (vol) ■ Farger: Grå og hvit, andre farger produseres på forespørsel ■ Glans: Matt ■ Støvtørr: Ca. 25 minutter ■ Klebefri Ca. 90 minutter ■ Tørketid: Ca. 4-6 timer ^v/+20 °C og 65 % r.f. ■ Vanndampdiffusjons-åpenhet (μH₂O): Ca. 1000 ■ CO₂-motstand (μCO₂): > 1 000 000 	
Oppbevaring, holdbarhet og avfallshåndtering	<p>Ved tørr og kjølig oppbevaring i tett lukket originalemballasje, er holdbarheten minimum 12 måneder fra produksjonsdato. Emballasjen må ikke utsettes for direkte solbestråling eller temperaturer over +30 °C.</p> <p>For avfallshåndtering, se tilhørende sikkerhetsdatablad.</p> <p>Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen, og betaler gebyr for all produkt- og forsendeseemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.</p>	
Helse, Miljø og Sikkerhet	For informasjon og råd om sikker behandling, lagring og avhending av kjemiske produkter skal brukeren konsultere oppdatert sikkerhetsdatablad som inneholder fysike, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.	
Produktansvar	<p>Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensiale eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.</p> <p>Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.</p> <p>Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser.</p> <p>Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.</p>	

