

PRODUKTDATABLAD

Sika® Ucrete® Accelerator

(tidligere Ucrete® Accelerator)

Akselererende tilsetningsstoff for Sika® Ucrete® gulvsystemer

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Ucrete® Accelerator er et akselererende tilsetningsstoff som brukes sammen med Sika® Ucrete®-gulvprodukter. Det reduserer tiden det tar før Sika® Ucrete®-gulv er tilbake i trafikk uten at det går på bekostning av gulvets fysiske eller estetiske egenskaper. Det kan brukes i en rekke temperaturer og gjør det mulig å fullføre oppussings- og reparasjonsprosjekter raskt.

BRUKSOMRÅDER

Sika® Ucrete® Accelerator brukes i våte og tørre prosessområder, inkludert følgende bruksområder:

- Mat- og drikkevareanlegg
- Farmasøytiske anlegg
- Kjemiske anlegg og prosessanlegg
- Produksjonsanlegg og verksteder

Vær oppmerksom på følgende:

- Produktet må kun brukes av erfarne fagfolk.

PRODUKTEGENSKAPER

- Ekspertinstallasjon av fullt utdannede og lisensierte påføriere
- Egnet for påføring på 7 dager gammel betong og 3 dager gammel polymermasse
- Kan brukes sammen med et bredt utvalg av Sika® Ucrete®-gulvsystemer
- Akselerert produkt kan tas i bruk igjen i løpet av 4 timer ved +10 °C
- Ingen fargesmitte fra siste blanderest

GODKJENNELSER / STANDARDER

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Sertifikat Nr. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Testrapport Nr. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, Eurofins, Sertifikat Nr. IACG-321-01-01-2023

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	Beholder med én komponent	10 L
	Se gjeldende prisliste for tilgjengelige emballasjevarianter.	
Holdbarhet	Se alltid holdbarhetsdato på den enkelte emballasje.	
Lagringsforhold	Produktet må oppbevares i original, uåpnet og ubeskadiget emballasje i tørre omgivelser ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Se alltid emballasjetekst. Sjekk gjeldende Sikkerhetsdatablad for informasjon om sikker håndtering og oppbevaring.	

BRUKSINFORMASJON

Produkt temperatur	Maksimum	+25 °C		
	Minimum	+5 °C		
Lufttemperatur	Maksimum	+25 °C		
	Minimum	+5 °C		
Duggpunkt	Vær oppmerksom på kondens. Temperaturen i underlaget og det uherdede produktet må være minst +3 °C over duggpunktet for å redusere risikoen for kondens eller utblomstring på overflaten av det påførte produktet. Lave temperaturer og høy luftfuktighet øker sannsynligheten for utblomstring.			
Overflatetemperatur	Maksimum	+25 °C		
	Minimum	+5 °C		
Herdetid	Produkt-temperatur	25 ml	50 ml	100 ml
	+20 °C til +25 °C	5 timer	-	-
	+15 °C til +20 °C	7 timer	4 timer	-
	+10 °C til +15 °C	10 timer	5 timer	4 timer
	+5 °C til +10 °C	16 timer	10 timer	7 timer
	Merk: Tidene er omtrentlige og vil påvirkes av skiftende omgivelses- og underlagsforhold.			
Ventetid / Topplag	Merk: Tidene er omtrentlige og vil påvirkes av skiftende omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.			

SYSTEMINFORMASJON

Kompabilitet	Sika® Ucrete® Accelerator kan brukes i kombinasjon med følgende produkter ved disse materialtemperaturene:		
	+5 °C til +25 °C	+10 °C til +25 °C	+15 °C til +25 °C
	Sika® Ucrete® UD 200	Sika® Ucrete® BC 4	Sika® Ucrete® MF
	Sika® Ucrete® UD 200 SR	Sika® Ucrete® BC 6	Sika® Ucrete® MF 40 AS
	Sika® Ucrete® TZ	Sika® Ucrete® BC 6 AS	
	Sika® Ucrete® TZAS	Sika® Ucrete® BC 9	
	Sika® Ucrete® IF	Sika® Ucrete® MT	
	Sika® Ucrete® FL	Sika® Ucrete® UD 100	
		AS	
		Sika® Ucrete® PLC	
		Sika® Ucrete® PLCAS	
Sika® Ucrete® Accelerator kan brukes med følgende produkter under spesielle omstendigheter, kontakt Sika Teknisk service for spesifikk veiledning:			
▪ Sika® Ucrete® TC ▪ Sika® Ucrete® TC Gloss			
Sika® Ucrete® Accelerator må ikke brukes sammen med følgende produkter:			
▪ Sika® Ucrete® TCPU Clear ▪ Sika® Ucrete® TCCS ▪ Sika® Ucrete® HF 60 RT ▪ Sika® Ucrete® HF 100 RT ▪ Sika® Ucrete® TZ Cove ▪ Sika® Ucrete® PFS ▪ Sika® Ucrete® PSC ▪ Sika® Ucrete® RG			

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

BRUKERVEILEDNING

BLANDING

1. Velg ønsket dosering i henhold til temperaturen og gulvkvantiteten som brukes.
2. Mål doseringen nøyaktig med et egnet målebeger.
Merk: Der det er mulig, bør målebegeret ha samme volum som den nødvendige doseringen.
3. For maksimal brukstid tilsettes Sika® Ucrete® Accelerator på slutten av væskeblandingsfasen.
4. Tilsett pulveret i mikseren og bland i mellom 5 og 10 sekunder.

INSTALLASJON

Arbeidet må utføres av en fullt utdannet og lisensiert Sika® Ucrete®-applikatør.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sika® Ucrete® Accelerator
Oktober 2025, Versjon 01.01
02081400000002012

SikaUcreteAccelerator-no-NO-(10-2025)-1-1.pdf

