

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® Traffic 2234 UV

Farget, UV-bestendig, skli-hemmende, riss-overbyggende beleggsystem for parkeringsdekker

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikafloor® Traffic 2234 UV er et farget, UV-bestendig, riss-overbyggende, polyuretanbasert beleggsystem for P-hus / parkeringsdekker. Det gir en slitesterk, vedlikeholdsvennlig og skli-hemmende overflate.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor® Traffic 2234 UV skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

Systemet brukes i følgende typer av kommersielle og offentlige bygninger og områder med tilknyttede:

- Parkeringsdekker (P-hus)

Systemet benyttes både til innvendige og utvendige anvendelser.

PRODUKTEGENSKAPER

- God slitestyrke
- God UV-bestandighet
- God riss-overbyggende evne
- God mekanisk styrke
- Svært god motstand mot gulning
- Skjøtefri
- Ugjennomtrengelig for væsker

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Sjikt	Produkt
	1. Primer	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151
	2. Slitesjikt	Kontakt Sika Teknisk Service for informasjon vedr. valg av korrekt primer-type for ditt prosjekt. Sikafloor® M 869 fylt med 1 : 0,4 (vektdele) kvartssand (0,1–0,3 mm)
	3. Toppforsegling	Avstrødd til overskudd med kvartssand (0,3–0,8 mm) Sikafloor®-359 N
Kjemisk base	Polyuretan	
Utseende	Skli-hemmende, matt overflate-finish	

Farge	Tilgjengelig i flere fargenyanser
Nominell tykkelse	4,0-5,0 mm

TEKNISK INFORMASJON

Slagmotstand	Klasse I	(EN ISO 6272-1)
Vedheftstyrke	> 1,5 N/mm ²	(EN 1542)
Rissoverbyggende egenskaper	Dynamisk	Klasse B 3.2 (-20 °C) (EN 1062-7)
Brannmotstand	Klasse Cfl-s1	(EN 13501-1)
Kjemisk bestandighet	Laboratorie-dokumentert resistens mot mange individuelle kjemikalier. Kontakt Sika Teknisk Service for spesifikk informasjon.	
Skli / slipp motstand	R11 V4	(DIN 51130)

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	Sjikt	Produkt	Forbruk
	Primer	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151	1-2 × 0,3–0,5 kg/m ²
	Skrapelag	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151	Se separat produktdata- blad.
	Avstrødd kvartssand	Kvartssand (0,3–0,8 mm)	0,7 kg/m ²
	Slitesjikt	Sikafloor® M 869 fylt med 1 : 0,4 (vektdele) kvartssand (0,1–0,3 mm)	1,8 kg/m ² (harpiks) + 0,7 kg/m ² (kvartssand)
	Avstrødd kvartssand	Kvartssand (0,3–0,8 mm)	4-6 kg/m ²
	Toppforsegling	Sikafloor®-359 N	0,7-0,9 kg/m ²

Merk: Forbruksdata er teoretiske og tar ikke hensyn til merforbruk på grunn av underlagets porøsitet, overflateprofil, nivåvariasjoner, materials-vinn eller andre avvik. Påfør produktet på et test-areal for å beregne nøy-aktig forbruk basert på de spesifikke underlagsforholdene og det aktuelle påføringsutstyret.

Lufttemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Relativ luftfuktighet	Maksimum	80 % RF
Duggpunkt	Se separat produktdatablad	
Overflatetemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Fukttinnhold i underlaget	Se separat produktdatablad	

Ventetid / Topplag

Før påføring av Sikafloor® M 869 over primer, tillat følgende ventetider:

Temperatur	Minimum	Maksimum
+10 °C	17 timer	4 døgn
+20 °C	9 timer	2 døgn
+30 °C	7 timer	1 døgn

Før påføring av Sikafloor®-359 N over sand-avstrødd Sikafloor® M 869, tillat følgende ventetider:

Temperatur	Ventetid
+10 °C	12 timer
+20 °C	9 timer
+30 °C	6 timer

Merk: Tidsangivelsene er omtrentlige og vil påvirkes av varierende omgivelserforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.

Påført Produkt Klar til Bruk

Temperatur	Gangtrafikk	Lett trafikk	Full herding
+10 °C	~48 timer	~5 døgn	~10 døgn
+20 °C	~24 timer	~3 døgn	~7 døgn
+30 °C	~16 timer	~2 døgn	~3 døgn

Merk: Tidsangivelsene er omtrentlige og vil påvirkes av varierende omgivelserforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Se følgende metodebeskrivelser (Method statements):

- Sika metodebeskrivelse — "Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems"
- Sika metodebeskrivelse — "Sikafloor® mixing and application"

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshett anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Systemdatablad

Sikafloor® Traffic 2234 UV
Juli 2025, Versjon 01.01
020812900000000170

SikafloorTraffic2234UV-no-NO-(07-2025)-1-1.pdf