

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® EasyFinish CS-30

Svært slitesterkt betonggulvsystem basert på istrødd hardbetongmaterial, og et spesialutviklet pussehjelpemiddel.

PRODUKTBEKRIVELSE

Sikafloor® EasyFinish CS-30 er et betonggulvsystem basert på istrødd hardbetong og et spesialutviklet pussehjelpemiddel.

Den patenterte metoden gjør det mulig å påføre flere lag med hardbetong (istrøingsprodukt). Pussehjelpemiddelet gir en mer pålitelig overflatefinish, fortetter betongen og forbedrer overflatens hardhet.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor® EasyFinish CS-30 benyttes til:

- Nystøpte betonggulv med middels til høy slitasjebelastning.

Systemet er egnet for følgende bruksområder:

- Parkeringshus og parkeringsdekker
- Lasteramper
- Logistikkbygg og lageranlegg
- Produksjonslokaler og verksteder
- Lagerområder
- Industribygg

- Trelast-industri
- Bilindustrien og kjøretøyanlegg
- Næringsbygg og offentlige bygninger
- Jernbane- og metrostasjoner
- Landbruksanlegg
- Gruve- og metallbearbeidende industri
- Gjenvinningsanlegg

Merk:

- Systemet skal kun benyttes av erfarne fagpersoner.

PRODUKTEGENSKAPER

- Svært god mekanisk styrke og slitestyrke
- Kostnadseffektivt
- Krever ikke separat, flytende herdemembran etter påføring
- Redusert fuktighetstap i tidlig fase
- Enkel påføring og etterbehandling
- Forbedret kvalitet på ferdig overflate
- Økt motstand mot olje og fett
- Tilgjengelig i et bredt fargespekter

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Sjikt	Produkt
	Hardbetong (istrøingsprodukt)	Sikafloor®-2 SynTop
	Pussehjelpemiddel	Sikafloor®-931 Finishing Aid
	Toppforsegling	Sikafloor® ProSeal W
Farge	Tilgjengelig i et utvalg farger. Kontakt Sika kundeservice for informasjon om tilgjengelige farger.	
Nominell tykkelse	2,5–4 mm	

Systemdatblad

Sikafloor® EasyFinish CS-30

Juli 2026, Versjon 03.01

02081590000000014

TEKNISK INFORMASJON

Slitestyrke	System	Resultat
	Betong B30 (C25/30) v/c-forhold: 0,55	reference
	Betong B30 (C25/30) v/c-forhold: 0,55 + Sikafloor® EasyFinish CS-30	20 % lavere slitasje

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	Sjikt	Produkt	Forbruk
	Hardbetong (istrøings- produkt)	Sikafloor®-2 SynTop	4–6 kg/m ²
	Pussehjelpemiddel	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25–50 g/m ² per omgang
	Toppforsegling	Sikafloor® ProSeal W	100–200 g/m ² per påfø- ring

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning Se separat produktdatablad for systemkomponent.

Holdbarhet Se separat produktdatablad for systemkomponent.

Lagringsforhold Se separat produktdatablad for systemkomponent.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Separate produktdatablader
- Sika metodebeskrivelse / "Method Statement 850 84 23 Sikafloor® EasyFinish CS-30, Sikafloor® Cream Polish CS-31, Sikafloor® Terrazzo CS-32"

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Systemdatablad

Sikafloor® EasyFinish CS-30
Juli 2026, Versjon 03.01
02081590000000014

SikafloorEasyFinishCS-30-no-NO-(07-2026)-3-1.pdf