

Produktdatablad
Utgave 11/08/2017
Id. nr:
02 09 05 07 110 0 080001
Sikaplan® Floor protection sheet

Sikaplan® Floor protection sheet 08

Beskyttelsesfolie

**Produkt-
beskrivelse** Sikaplan® Floor protection sheet 08 er en homogen beskyttelses folie basert på polyvinylklorid (PVC).

Anvendelse ■ Benyttes som beskyttelses folie over Sikaplan® og Sarnafil PVC membraner.

Egenskaper ■ God sveisbarhet

■ Resirkulerbar

Tester

**Godkjenninger/
Standarder** Kvalitetssikringssystem EN ISO 9001/14001

Produktdata

Utseende / Farge Overflate: Glatt med svak struktur
Farge: Overside: svart / Underside: svart

Forpakning Rull-størrelse: 2.00 m (bredde) x 20.00 (rullengde)
Egenvekt: 0.94 kg/m²

**Lagringsbetingelse/
Holdbarhet** Rullene må lagres i sin originalforpakning, liggende horisontalt, samt tørt og kjølig. Beskyttes mot direkte sollys, regn og snø. pallene må ikke stables på hverandre under transport eller lagring.

Tekniske data

Basis Polyvinylklorid (PVC)

Tykkelse 0.72 (-5/+10%) mm EN 1849-2

Egenvekt 0.94 (-5/+10%) kg/m² EN 1849-2

Vannpermeabilitet μ 13.000 EN 1931

Strekkfasthet 6.0 N/mm² EN 12311-2

System Informasjon

Produktsystem

Kompatible produkter:

- Alle typer Sarnafil® og Sikaplan® PVC membraner



Utførelse

Kvalitet på underlaget

Egnede underlag:
Betong/mørtel, galvanisert stål, aluminium

Ikke egnede underlag:

Impregnert treverk, andre typer for plast med unntak av PVC skal ha en fiberduk på 300 gr. som separasjonslag under folien

Monteringsforhold/ Begrensninger

Overflatetemperatur 0°C min. / +35°C maks.

Lufttemperatur +5°C min. / +35°C max.

For montasje under +5°C temperatur, kan spesielle tiltak vedr. Sikkerhetskrav være nødvendig i h.t. relevante nasjonale regler.

Motstandsdyktighet Ikke motstandsdyktig mot permanent UV-stråling
Ikke egnet som permanent vanntettingsmembran
Ikke kompatibel med andre plasttyper som f.eks. EPS, XPS, PIR, o.l.
Ikke bestandig mot bitumen, olje og/eller løsemiddelholdige materialer

Monterings- instruksjoner

Monteringsmetode /Verktøy Sikaplan® Floor protection sheet 08 legges løst med valgt skjøtemetode i h.t. forventet belastning:
Liten belastning: 50 mm overlapp limt med Sarnacol 2170 Kontaktlim
Stor belastning: 80 mm overlapp varmluftssveiset med Sarnamatic eller Leister automatiske sveiseutstyr.

Bruksanvisning / Begrensninger Montering skal kun utføres av entreprenører opplært av Sika®.
Ved bruk av visse typer tilbehør, f.eks. kontaktlim o.l. kan det være behov for høyere luft-og underlagstemperatur enn +5°C.

Lokale bestemmelser

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokalt produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

Helse, miljø og sikkerhet

Dette produktet er en artikkel innenfor betydningen av Artikkel 3.3 i Regulering (EC) No. 1907/2006. Sikkerhetsdatablad er ikke nødvendig i h.t. EC Regulering No. 1907/2006, artikkel 31 hverken i forbindelse med bruk av produktet eller ved transport. Produktet skader ikke miljøet når det benyttes som spesifisert.

Beskyttelsestiltak

Frisk luftventilasjon må sikres når det arbeides med varmluftssveising i lukkede rom. Lokale sikkerhetskrav må følges.

Transportklasse

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods for transport.

Avfallshåndtering

Materialet er resirkulerbart. Avhending foretas i h.t. lokale regler. Vennligst kontakt ditt lokale Sika-firma for nærmere informasjon.

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMSdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges hjemmeside,

www.sika.no



Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Norge

Telefon +47 67 06 79 00
www.sika.no