

Sika®-MiniPack Vanntettende Mørtel

Ferdigmørtel, sementbasert

Produktbeskrivelse	Sika®-MiniPack Vanntettende Mørtel er en 1-komponent, sementbasert mørtel som er klar til bruk etter tilsetning av vann.
Anvendelsesområder	Sika®-MiniPack Vanntettende Mørtel anvendes til mindre vanntettingsoppgaver på betong, murverk, leca og tegl: <ul style="list-style-type: none">■ Kjellere■ Grunnmurer■ Betongavløp■ Beholdere■ Tanker■ Bassenger og lignende
Produktegenskaper	<ul style="list-style-type: none">■ 1-komponent, tilsettes kun vann■ Brukervennlig■ Vanntettende egenskaper■ Praktisk 5 kg emballasje
Bruksanvisning	
Forbehandling	Alle overflater skal være rene, fri for støv, fett, olje, gammel maling, løse partikler og sementslam. Porøse overflater skal forvannes, slik at de er svakt sugende under påføring. Ujevnheter og skader utbedres først med Sika®-MiniPack Reparasjonsmørtel eller Sika®-MiniPack Hurtigherdende Mørtel.
Påføringstemperatur	Minimum +5 °C Maksimum +35 °C
Blandingsforhold	1 sekk tørrmørtel à 5 kg tilsettes ca. 1,25 l vann, avhengig av ønsket konsistens.
Blanding	Hell vann i tilmålt mengde i egnet blandekar. Sika®-MiniPack Vanntettende Mørtel tilsettes langsomt under stadig omrøring med drill påsatt blandespiral. For å unngå for mye luftinnføring i mørtelen, skal det blandes med en hastighet (maks. 500 omdr./min) i minimum 3 minutter. Ønsket konsistens oppnås ved å tilsette tørrmørtelen porsjonsvis.
Påføring	Sika®-MiniPack Vanntettende Mørtel påføres med en stiv slemmekost i 2 strøk. 2. strøk påføres ca. 4 timer etter 1. strøk. Vend "kosteretningen" i 2. strøk. Det skal minimum anvendes 3 kg/m ² , men det anbefales 4-5 kg/m ² .
Etterbehandling	Den nyutlagte mørtelen skal beskyttes mot for tidlig uttørrking. Ved sterk sol, varme eller vind bør det tildekkes med plast eller påføres membranherder.
Forbruk	1 sekk tørrmørtel à 5 kg gir ca. 3 l ferdig blandet mørtel som holder til 1-2 m ² i 2 strøk, avhengig av underlag.
Rengjøring	Verktøy og utstyr rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. Herdet mørtel kan kun fjernes mekanisk.
Emballasje	Sika®-MiniPack Vanntettende Mørtel leveres i sekker à 5 kg.

Produktdata

Tekniske data

■ Type:	1-komponent sementbasert tørrmørtel
■ Farge:	Grå
■ Egenvekt:	Ca. 2,0 kg/l ferdig blandet mørtel
■ Brukstemperatur:	+5 °C - +35 °C

Oppbevaring, holdbarhet og avfallshåndtering

Ved kjølig og tørr oppbevaring i uåpnet originalemballasje, er holdbarheten minimum 12 måneder fra produksjonsdato.

For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad.

Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen og betaler gebyr for all produkt- og forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Se tilhørende HMS-datablad.

Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001.

Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din disposisjon.

Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre internettsider: www.sika.no

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.



Sika Norge AS
Industriveien 22
Postboks 76
1483 SKYTТА
Norge

Tel. 67 06 79 00
Fax 67 06 15 12
www.sika.no