

PRODUKTDATABLAD

Sikalastic® Metal Primer N

To-komponent primer for eksponerte metallunderlag før påføring av Sika flytende takmembraner og vanntettingssystemer for balkonger

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikalastic® Metal Primer N er en to-komponent, løse-middelbasert epoksyprimer for eksponerte metallunderlag. Produktet består av en base (komponent A) og en aktivator (komponent B).

BRUKSOMRÅDER

Sikalastic® Metal Primer N er en primer for metallunderlag beregnet for bruk sammen med:

- Decothane Ultra® taksystemer
- Sikalastic® taksystemer
- Sikalastic® balkongsystemer

PRODUKTEGENSKAPER

- Hurtigherdende, kan overmales etter 6 timer
- Enkel påføring med pensel eller rulle
- Forbedrer vedheften til et bredt spekter av metalliske underlag
- Beskytter mot migrasjon fra flyktige bitumenholdige underlag (i kombinasjon med fullstendig armerte systemer)
- Kan overmales med et bredt utvalg av Sika flytende påførte vanntetningsmembraner (Liquid Applied Waterproofing Membranes)

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	Komp. A - 3,75 L (5 L spann) Komp. B - 1,25 L (2,5 L spann)
Farge	Komponent A (Base): Grå væske Komponent B (Aktivator): Ravfarget væske Komponent A+B (blandet): Grå væske
Holdbarhet	24 måneder fra produksjonsdato
Lagringsforhold	Produktet skal lagres korrekt i original, uåpnet og uskadet, forseglet emballasje under tørre forhold ved temperaturer mellom +5 °C og +35 °C. Høyere lagringstemperaturer kan redusere produktets holdbarhet. Det skal også henvises til anbefalingene for lagring som er oppgitt i sikkerhetsdatabladet (SDB).
Tetthet	Komp. A (Base) - 1,32 Komp. B (Aktivator) - 1,03 Komp. A+B (Blandet) - 1,25
Tørrstoffinnhold ved volum	89 %
Blandingsforhold	Komp. A : Komp. B = 3:1 (volum-deler)
Forbruk	Påfør i ett strøk med et forbruk på ca. 0,15 l/m ² (ca. 0,20 kg/m ²) per strøk, avhengig av underlagets ruhet og absorpsjonsevne.

Lufttemperatur	+5°C min / +40°C maks.
Overflatetemperatur	+5°C min / +40°C maks.
Fukttinnhold i underlaget	Synlig fri for fuktighet og kondens.
Bruktid	20°C - 90 minutter

Ventetid / Topplag Påfør Sikalastic® Metal Primer N innen 4 timer etter sandblåsing, før ny oksidasjon (rustdannelse) oppstår. Før påføring av anbefalte Decothane Ultra® taksystemer, Sikalastic® taksystemer eller Sikalastic® balkongsystemer på Sikalastic® Metal Primer N, skal følgende ventetider overholdes:

Underlags-temperatur	Minimum ventetid	Maksimal ventetid
+10°C	12 timer	7 døgn
+20°C	6 timer	7 døgn
+30°C	3 timer	7 døgn

Merk: Dersom det går mer enn 7 dager før videre overmaling, skal det påføres et ekstra strøk. De angitte tidene er omtrentlige og vil påvirkes av varierende omgivelsesforhold, særlig temperatur og relativ luftfuktighet.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Før arbeidet igangsettes skal det utføres vedhefts- og kompatibilitetstester på underlaget for å bekrefte at underlaget er egnet, samt at det planlagte systemet oppnår tilfredsstillende vedheft. Overflatene må være rene, tørre og fri for slippmidler, olje, fett, silan-oljer, salter, silikon, siloksaner og andre kjemikalier som kan redusere vedheften.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Alle overflater som skal behandles må rengjøres grundig ved hjelp av konvensjonelle metoder. Stål forbehandles ideelt ved sandblåsing til renhetsgrad Sa 2½ eller SSPC 10 (nær hvitt metall). Der sandblåsing ikke er tillatt, kan mekanisk rengjøring med elektrisk verktøy benyttes. Ikke-jernholdige metaller forbehandles ved å fjerne støv, oksidasjon og andre avleiringer, og deretter rugges/slipes ned til rent metall.

Stålbørsting kan brukes på myke metaller, for eksempel kobber. Sørg for at overflatene er fri for synlig fuktighet, og at alt støv samt løst og porøst materiale er fullstendig fjernet fra alle overflater før påføring av produktet, fortrinnsvis ved hjelp av børste og/eller støvsuger. Ved tvil anbefales det å utføre et prøvefelt

først. For detaljert informasjon om underlagskvalitet, forbehandling og valg av primer, henvises det til gjeldende metodebeskrivelse (Method Statement).

BLANDING

INSTALLASJON

Klargjør Sikalastic® Metal Primer N ved å omrøre komponent A til en ensartet konsistens er oppnådd. Tilsett deretter komponent B, og bland med elektrisk drill/mikser til produktet har en homogen farge og er helt fritt for striper.

Sikalastic® Metal Primer N kan påføres med korthåret rulle eller pensel.

La primeren tørke tilstrekkelig før videre overmaling (se tabellen for ventetid/herdetid mellom strøk og overmaling).

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør alt verktøy og påføringsutstyr med Thinner C umiddelbart etter bruk.

Herdet og/eller fullstendig tørket materiale kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sikalastic® Metal Primer N
Oktober 2026, Versjon 03.01
020915951000000159

SikalasticMetalPrimerN-no-NO-(10-2026)-3-1.pdf