

# Sika®-MiniPack Hurtigherdende Mørtel

## Ferdigmørtel, sementbasert

<b>Produktbeskrivelse</b>	Sika®-MiniPack Hurtigherdende Mørtel er en 1-komponent, sementbasert mørtel som er klar til bruk etter tilsetning av vann. Mørtelen herder meget fort og må tas i bruk innen 3 minutter etter blanding.
<b>Anvendelsesområder</b>	Sika®-MiniPack Hurtigherdende Mørtel anvendes til mindre reparasjoner inne og ute, der det ønskes rask herding og hurtig ferdigstillelse: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Montering av bygningsbeslag</li><li>■ Innstøping av bolter og forankringer</li><li>■ Utfylling og forankring av oppheng, braketter etc.</li><li>■ Reparasjon av betong og puss</li></ul>
<b>Produkttegenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1-komponent, tilsettes kun vann</li><li>■ Brukervennlig</li><li>■ Hurtigherdende</li><li>■ Kan overmales etter kort tid</li><li>■ Praktisk 5 kg emballasje</li></ul>
<b>Bruksanvisning</b>	
<b>Forbehandling</b>	Alle overflater skal være rene, fri for støv, fett, olje, løse partikler og sementslam. Sementbundne overflater skal forvannes, slik at de er svakt sugende under påføring
<b>Påføringstemperatur</b>	Minimum +5 °C Maksimum +35 °C
<b>Blandingsforhold</b>	1 sekk tørrmørtel à 5 kg tilsettes ca. 1,0 l vann, avhengig av ønsket konsistens. Det må ikke tilsettes ekstra vann etter at herdingen har begynt.
<b>Blanding</b>	Hell vann i tilmålt mengde i egnet blandekar. Sika®-MiniPack Hurtigherdende Mørtel tilsettes langsomt under stadig omrøring med drill påsatt blandespiral. Ikke bland mer mørtel enn det som kan brukes innen 3 minutter etter blanding. Hvis lengre brukstid ønskes, benyttes Sika®-MiniPack Reparasjonsmørtel.
<b>Påføring</b>	Sika®-MiniPack Hurtigherdende Mørtel påføres umiddelbart etter blanding med vanlig murerverktøy.
<b>Etterbehandling</b>	Den nytlagte mørtelen skal beskyttes mot for tidlig uttørring. Ved sterk sol, varme eller vind bør det tildekkes med plast eller påføres membranherder. Eventuell overflatebehandling kan skje så fort mørtelen har herdet.
<b>Forbruk</b>	1 sekk tørrmørtel à 5 kg gir ca. 2,5 l ferdig blandet mørtel.
<b>Rengjøring</b>	Verktøy og utstyr rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. Herdet mørtel kan kun fjernes mekanisk.
<b>Emballasje</b>	Sika®-MiniPack Hurtigherdende Mørtel leveres i sekker à 5 kg.

## Produktdata

### Tekniske data

■ <b>Type:</b>	1-komponent sementbasert tørrmørtel
■ <b>Farge:</b>	Grå
■ <b>Egenvekt:</b>	Ca. 2,0 kg/l ferdig blandet mørtel
■ <b>Brukstemperatur:</b>	+5 °C - +35 °C
■ <b>Trykkfasthet (20 °C):</b>	> 1 N/mm <sup>2</sup> (15 min) > 4 N/mm <sup>2</sup> (1 time) > 8 N/mm <sup>2</sup> (3 timer) > 11 N/mm <sup>2</sup> (24 timer)

### Oppbevaring, holdbarhet og avfallshåndtering

Ved kjølig og tørr oppbevaring i uåpnet originalemballasje, er holdbarheten minimum 12 måneder fra produksjonsdato.

For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad.

Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen og betaler gebyr for all produkt- og forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.

### Helse, Miljø og Sikkerhet

Se tilhørende HMS-datablad.

Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001.

Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din disposisjon.

Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

### Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produkt datablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no).



Sika Norge AS  
Industriveien 22  
Postboks 76  
1483 SKYTSTA  
Norge

Tel. 67 06 79 00  
Fax 67 06 15 12  
[www.sika.no](http://www.sika.no)