

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® Traffic-2211

Farget, skli-hemmende og riss-overbyggende beleggsystem for parkeringsdekker

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikafloor® Traffic-2211 er et farget, riss-overbyggende beleggsystem for parkeringsdekker / P-hus basert på epoksy og polyuretan. Systemet gir en slitesterk, vedlikeholdsvennlig og skli-hemmende overflate.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor® Traffic-2211 skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

Systemet brukes i industribygg i tilknytning til:

- Parkeringsdekker / P-hus

Vennligst merk:

Systemet kan kun benyttes til innvendige anvendelser.

PRODUKTEGENSKAPER

- God slitasjemotstand
- God riss-overbyggende evne
- God mekanisk motstand
- God resistens mot spesifikke kjemikalier
- Skjøtefri
- Ugjennomtrengelig for væsker

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Sjikt	Produkt
	1. Primer	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151
		Kontakt Sika Teknisk Service for informasjon vedr. valg av korrekt primer-type for ditt prosjekt.
	2. Vanntettende membran	Sikafloor® M 869
	3. Slitesjikt	Sikafloor® M 276 fylt med 1 : 0,2 (vektdele) kvartssand (0,1–0,3 mm)
		Avstrødd til overskudd med kvartssand (0,3–0,8 mm)
	4. Toppforsegling	Sikafloor® TC 374
Kjemisk base	Epoksy og polyuretan	
Utseende	Skli-hemmende, glanset overflate-finish	

Systemdatablad

Sikafloor® Traffic-2211

Juli 2025, Versjon 02.01

02081290000000171

Farge	Tilgjengelig i flere fargenyanser.
Nominell tykkelse	6,0 mm

TEKNISK INFORMASJON

Slagmotstand	Klasse I	(EN ISO 6272-1)
Vedheftstyrke	> 1,5 N/mm ²	(EN 1542)
Rissoverbyggende egenskaper	Dynamisk	Klasse B 3.2 (-20 °C)
Brannmotstand	Klasse Bfl-s1	(EN 13501-1)
Kjemisk bestandighet	Laboratorie-dokumentert resistens mot mange individuelle kjemikalier. Kontakt Sika Teknisk Service for spesifikk informasjon.	
Skli / slipp motstand	R11 V4	(DIN 51130)

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	Sjikt	Produkt	Forbruk
	Primer	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151	1-2 × 0,3–0,5 kg/m ²
	Skrapelag	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151	Se separat produktdatablad
	Avstrøing kvartssand	Kvartssand (0,3–0,8 mm)	0,7 kg/m ²
	Vanntettende membran	Sikafloor® M 869	1,8 kg/m ²
	Slitesjikt	Sikafloor® M 276 fylt med 1 : 0,2 (vektdele) kvartssand (0,1–0,3 mm)	1,66 kg/m ² (harpiks) + 0,33 kg/m ² (kvartssand)
	Avstrøing kvartssand	Kvartssand (0,3–0,8 mm)	4-6 kg/m ²
	Toppforsegling	Sikafloor® TC 374	0,5-0,6 kg/m ²

Merk: Forbrukstallene er teoretisk og tar ikke høyde for mer-forbruk på grunn av porøsitet i underlaget, overflateprofil, nivåvariasjoner, material-svinn eller andre avvik. Utfør alltid påføring på et test-areal for å beregne nøyaktig forbruk under de spesifikke underlagsforholdene og med det aktuelle påføringsutstyret.

Lufttemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Relativ luftfuktighet	Maksimum	80 % RF
Duggpunkt	Se separat produktdatablad	
Overflatetemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Fukttinnhold i underlaget	Se separat produktdatablad.	

Før påføring av Sikafloor® M 869 over primer, tillat følgende ventetider:

Temperatur	Minimum	Maksimum
+10 °C	17 timer	4 døgn
+20 °C	9 timer	2 døgn
+30 °C	7 timer	1 døgn

Før påføring av Sikafloor® M 276 over Sikafloor® M 869, tillat følgende ventetider:

Temperatur	Minimum	Maksimum
+10 °C	12 timer	3 døgn
+20 °C	9 timer	2 døgn
+30 °C	6 timer	1 døgn

Før påføring av Sikafloor® TC 374 over sand-avstrødd Sikafloor® M 276, tillat følgende ventetider:

Temperatur	Ventetider
+10 °C	12 timer
+20 °C	9 timer
+30 °C	6 timer

Merk: Tidsangivelsene er omtrentlige og vil påvirkes av varierende omgivelserforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Se følgende metodebeskrivelser (Method Statements)

- Sika metodebeskrivelse — "Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems"
- Sika metodebeskrivelse — "Sikafloor® mixing and application"

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshett anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annenledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Systemdatablad

Sikafloor® Traffic-2211
Juli 2025, Versjon 02.01
02081290000000171

SikafloorTraffic-2211-no-NO-(07-2025)-2-1.pdf