

PRODUKTDATABLAD

Sika® MultiSeal

BITUMENBASERT TETNINGSTAPE

PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® MultiSeal er en selvklebende gummi-modifisert, bitumenbasert tetningstape med en aluminiums-laminert overside.

BRUKSOMRÅDER

Sika® MultiSeal er beregnet for tetting og reparasjon mot vanninntrengning på tak og andre bygningsselementer.

PRODUKTEGENSKAPER

- Enkel å påføre
- God vedheft til mange underlag
- Selvklebende
- Kompatibel med bitumøse underlag
- Kan overmales
- Kan påføres ved lave temperaturer

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Gummi-modifisert, bitumenbasert tape		
Forpakning	Lengde pr. rull (m)	Tape bredde (mm)	Ruller pr. kartong
	3	100	12
	10	50	6
	10	75	4
	10	100	3
	10	150	2
	10	200	3
	10	300	1
Utseende/farge	Matt grå		
Holdbarhet	Sika® MultiSeal har en holdbarhet på 36 måneder fra produksjonsdato, når lagret forsvarlig i ikke beskadiget og uåpnet original emballasje og i henhold til de oppgitte lagringsforhold.		
Lagringsforhold	Sika® MultiSeal skal lagres i tørre omgivelser, beskyttet mot direkte sollys og ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.		
Tykkelse	Ca. 1,2 mm		

TEKNISK INFORMASJON

Strekfasthet	Ca. 3,6 N/mm ²	
Forlengelse ved brudd	Ca. 50 %	
Brannmotstand	B2	(DIN 4102)
Temperaturbestandighet	-20 °C min. / +70 °C maks	

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur	+5 °C min. / +40 °C maks
Overflatetemperatur	+5 °C min. / +40 °C maks., min. 3 °C over duggpunkt-temperaturen. Ved temperaturer under +10 °C skal tapen og underlaget varmes opp med en varmepistol før og under påføring.

BRUKERVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt, fast og homogent, fritt for olje og fett, støv og løse eller løstsittende partikler.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Kutt tapen i ønsket lengde, fjern dekkpapiret og press tapen godt mot underlaget med en egnet rulle. Alle skjøter må overlappes med minimum 5 cm. Vedheften til underlaget kan økes ved å varme opp Sika® MultiSeal med en varmluftpistol under påføringen.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør alt verktøy og påføringsutstyr med Sika® Remover-208 umiddelbart etter bruk. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk. For rengjøring av huden benyttes Sika® Power Wipes.

BEGRENSNINGER

- Oversiden av Sika® MultiSeal kan overmales med de fleste vanlig malingsystemer.
- Ikke bruk Sika® MultiSeal på naturstein.
- Ikke bruk Sika® MultiSeal for fuger under vanntrykk eller fuger som står konstant under vann.
- Direkte kontakt med fugemasser og lim må unngås, eller kompatibilitet må testes før påføring. .

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annenledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad
Sika® MultiSeal
Mai 2019, Versjon 02.01
020516050000000009

SikaMultiSeal-no-NO-(05-2019)-2-1.pdf

