

PRODUKTDATABLAD

Sika® Separol® MB-507

MINERALOLJEBASERT FORMOLJE

PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Separol® MB-507 er en hvit, parafinbasert formolje som ikke påvirker betongens naturlige farge. Den kan benyttes i former av stål, finér, tre eller polyester.

BRUKSOMRÅDER

Sika® Separol® MB-507 er en formolje spesielt designet for betongarbeider med krav til porefrie overflater. Sika® Separol® MB-507 brukes som slippmiddel ved støping av vegger, fasader, støttevegger, balkongelementer o.l.

PRODUKTEGENSKAPER

- Enkel avforming.
- Overflater av høy kvalitet.
- Ingen svekkelse av betongen i overflaten.
- Beskytter formene mot rust og slitasje.
- Eliminering av porer.

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	Se gjeldende prislister for oversikt over tilgjengelige emballasjestørrelser.
Utseende/farge	Luktfri, lysegul væske
Holdbarhet	Minimum 12 måneder fra produksjonsdato
Lagringsforhold	Oppbevares frostfritt, i lukket emballasje. Omrøring anbefales.
Tetthet	0,84 kg/dm ³
Viskositet	Lett viskøs væske
Forbruk	25-70 m ² / liter

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert

på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BEGRENSNINGER

- Sika® Separol® MB-507 skal ikke påføres i tykke lag - Mye olje på formen gir økt feste til støv og skitt. Overskytende olje tørkes av med svamp.
- Sika® Separol® MB-507 har en noe retarderende effekt. For å unngå oppbygging av produktrester bør formene rengjøres umiddelbart etter avforming.
- Sika® Separol® MB-507 kan i visse tilfeller virke oppløsende på 1-komponentmaling og forårsake hevelse i gummi.
- Tester må utføres for å sikre ønsket resultat.
- Ved håndtering av Sika® Separol® MB-507, må nødvendig verneutstyr benyttes. Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

INSTALLASJON

- Påføres med rulle, trykkluftsspray eller pensel. 1 liter Sika® Separol MB-507 rekker til 25-70 m² avhengig av påføringsmetode og underlag.
- Ved påføring med trykkluftsspray anbefales dyser med en oval åpning på 0.65 mm. Avstanden må være 50-100 cm, og trykket bør være på minst 2 bar.
- Dyser som ikke er i daglig bruk bør oppbevares i vann for å hindre tilstopping.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sika® Separol® MB-507
Januar 2021, Versjon 01.01
021405021000000220

SikaSeparolMB-507-no-NO-(01-2021)-1-1.pdf