

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® MultiFlex PS-37 UV

Glatt, UV-resistent, farget polyuretan-basert gulvsystem

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikafloor® MultiFlex PS-37 UV er et farget, glatt polyuretan-basert gulvsystem. Det er en del av Sikafloor® MultiFlex-gulvsystemserien.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor® MultiFlex PS-37 UV skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

Sikafloor® MultiFlex PS-37 UV brukes i industribygg knyttet til virksomheter innen:

- Bilindustri og transportrelaterte produksjonsanlegg
- Næringsmiddel- og drikkevareindustri
- Logistikkfasiliteter og lagerbygg

Vennlig merk:

- Systemet kan kun benyttes til innendørs anvendelser.

PRODUKTEGENSKAPER

- God mekanisk motstandsevne
- Gode riss-overbyggende egenskaper
- God motstand mot UV-eksponering
- God motstand mot spesifikke kjemikalier
- Lavt vedlikeholdsbehov
- Lav smussopptak

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Sjikt	Produkt
	1. Primer	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151
	2. Slitesjikt	Kontakt Sikas tekniske tjeneste for informasjon om valg av riktig primer til ditt prosjekt. Sikafloor® BC 375 N fylt med 1 : 0,25 (vektdele) kvartssand (0,1–0,3 mm)
	3. Toppforsegling	Sikafloor® TC 442 W
Kjemisk base	Polyuretan	
Utseende	Glatt, mattet finish	
Farge	Tilgjengelig i flere farger	
Nominell tykkelse	~2,0 mm	

TEKNISK INFORMASJON

Vedheftstyrke	≥ 1,5 MPa	(EN 1542)
---------------	-----------	-----------

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	Sjikt	Produkt	Forbruk:
	Primer	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151	1–2 × 0,3–0,5 kg/m ²
	Leveling	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151	Se eget produktdata- blad.
	Slite-sjikt	Sikafloor® BC 375 N fylt med 1 : 0,25 (vektdele) med kvarts- sand (0,1–0,3 mm)	1 × 2,0 kg/m ²
	Toppforsegling	Sikafloor® TC 442 W	1 x 0,12-0,15 kg/m ²

Merk: Forbruksdataene er teoretiske og hensyntar ikke ekstra materialforbruk som følge av underlagets porøsitet, overflateprofil, nivå-variasjoner, svinn eller andre avvik.

Påfør produktet på et test-areal for å beregne det eksakte forbruket basert på de spesifikke underlagsforholdene og med det aktuelle påføringsutstyret.

Lufttemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+10 °C

Relativ luftfuktighet	Maksimum	80 % RF
-----------------------	----------	---------

Duggpunkt	Se eget produktdatablad.	
-----------	--------------------------	--

Overflatetemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+10 °C

Fukttinnhold i underlaget	Se eget produktdatablad.	
---------------------------	--------------------------	--

Ventetid / Topplag				Før påføring av Sikafloor® BC 375 N over primer tillat følgende ventetider:		
Temperatur		Minimum		Maksimum		
+10 °C		17 timer		4 døgn		
+20 °C		9 timer		2 døgn		
+30 °C		7 timer		1 døgn		

Før påføring av Sikafloor® TC 442 W over Sikafloor® BC 375 N tillat følgende ventetider:

Temperatur		Minimum		Maksimum	
+10 °C		24 timer		3 døgn	
+20 °C		12 timer		48 timer	
+30 °C		8 timer		36 timer	

Merk: Tidene er omtrentlige og vil påvirkes av endrede omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.

Temperatur	Gang-trafikk	Lett belastning	Full herding
+10 °C	24 timer	48 timer	6 døgn
+20 °C	18 timer	24 timer	4 døgn
+30 °C	12 timer	18 timer	3 døgn

Merk: Tidene gjelder fra det tidspunktet siste sjikt i systemet er påført. Tidene vil påvirkes av endrede omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Se følgende metodebeskrivelser ("Method statements")

- Sika metodebeskrivelse — "Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems"
- Sika metodebeskrivelse — "Sikafloor® mixing and application"

BEGRENSNINGER

Brukeren må lese det nyeste tilhørende sikkerhetsdatabladet (SDB) før bruk av noen produkter. Sikkerhetsdatabladet gir informasjon og veiledning om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, og inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshett anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annenledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Systemdatablad

Sikafloor® MultiFlex PS-37 UV
Mars 2026, Versjon 05.01
02081290000000146

SikafloorMultiFlexPS-37UV-no-NO-(03-2026)-5-1.pdf