

SikaTop®-122HB

Sementbasert ferdigmørtel

Produktbeskrivelse	SikaTop®-122HB er en akrylforsterket, sementbasert 2-komp. lettvektsreparasjonsmørtel.												
Anvendelsesområder	<ul style="list-style-type: none">■ SikaTop®-122HB anvendes til reparasjon på horisontale og vertikale flater og spesielt på undersider av konstruksjoner.■ SikaTop®-122HB kan anvendes både inne og ute, på overflater av betong, murpuss og tegl m.m.												
Produktgenskaper	<ul style="list-style-type: none">■ Lett å bearbeide■ Høy vedheftstyrke■ Høy sluttfasthet■ God frostbestandighet■ God kjemikalieresistens■ Lav egenvekt■ Legges i lagtykkelser fra 5-40 mm■ Kompatible med Sika Ferrogard® inhibitorene.												
Bruksanvisning													
Forbehandling	Alle overflater skal være rene, fri for olje og fett, samt sementslam og løse partikler. For optimal vedheft, anbefales slemming med SikaTop® Armatec-110 EpoCem® eller Sika MonoTop®-610® og påfølgende utfylling med SikaTop®-122HB "vått i vått".												
Luft- og underlagstemperatur	SikaTop®-122HB kan anvendes ved temperaturer ned til +6 °C.												
Blandingsforhold	Komp. A (væske) rystes godt før bruk. Deretter helles ca. halvparten i egnet blandekar. Komp. B (pulver) tilsettes under langsom omrøring, hvoretter resten av komp. A tilsettes. Unngå luft i blandingen. Blandetid ca. 3 minutter i tvangsblander eller med elektrisk drill påsatt blandespiral. Hvis ikke hele emballasjeeenheten blandes på en gang, skal følgende blandingsforhold nøye overholdes: <table><tr><td></td><td>Komp. A</td><td>:</td><td>Komp. B</td></tr><tr><td>Vektdeler</td><td>5</td><td>:</td><td>29</td></tr><tr><td>Vektdeler</td><td>1</td><td>:</td><td>5,8</td></tr></table>		Komp. A	:	Komp. B	Vektdeler	5	:	29	Vektdeler	1	:	5,8
	Komp. A	:	Komp. B										
Vektdeler	5	:	29										
Vektdeler	1	:	5,8										
Påføring	SikaTop®-122HB utlegges med vanlig mureverktøy på reparasjonsstedet etter forbehandling og grunning. Deretter fordeles og avrettes SikaTop®-122HB. Ved understøping benyttes SikaTop®-111 eller SikaGrout® mørtel. SikaTop®-122HB kan påføres i lagtykkelser fra 5-40 mm. Ved lagtykkelser under 5 mm, anbefales Sikagard®-720/721 EpoCem eller Sika Top®-120 S.												
Etterbehandling	SikaTop®-122 HB skal beskyttes mot for tidlig uttørring. Ved sterk sol, varme, eller vind bør det tildekkes med plast eller påføres membranherder. (SikaTop®-72)												
Forbruk	Ca. 1,4 kg/m ² ferdig blandet mørtel pr. mm lagtykkelse. Ett sett à 34 kg gir ca. 24 liter ferdig blandet mørtel.												
Rengjøring	Verktøy etc. rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. Herdet SikaTop®-122HB kan kun fjernes mekanisk.												
Emballasje	SikaTop®-122HB leveres i fordoserte emballasjer à 34 kg (A+B).												

Produktdata

Tekniske data	■ Type:	2-komp. tiksotropisk sementbasert og akrylforsterket reparasjonsmørtel tilsatt lettvektstilslag
	■ Farge:	Betonggrå
	■ Egenvekt:	Ca. 1,4 kg/liter for ferdig blandet mørtel
	■ Trykkfasthet*:	Ca. 22 N/mm ²
	■ Bøystrekkfasthet*:	Ca. 5,8 N/mm ²
	■ Strekkfasthet*:	Ca. 4,6 N/mm ²
	■ E-modul*:	Ca. 5 900 N/mm ²
	■ Brukstid*(potlife):	Ca. 30 minutter (+20 °C)

■ **Trekkstyrke (vedheft):** 1.0 – 2.0 N/mm²

*28 døgn ved 20 °C, 65 % r.f.

Oppbevaring, holdbarhet og avfallshåndtering

Ved kjølig og tørr oppbevaring i uåpnet originalemballasje, er holdbarheten minimum 12 måneder fra produksjonsdato.

For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad.

Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen og betaler gebyr for all produkt- og forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Se tilhørende HMS-datablad.

Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001.

Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din disposisjon.

Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre nettsider: www.sika.no

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Brukere skal alltid forholde seg til gjeldende versjoner av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges nettsider: www.sika.no.



Sika Norge AS
Industriveien 22
Postboks 76
1483 SKYTTA
Norge

Tel. 67 06 79 00
Fax 67 06 15 12
www.sika.no