

PRODUKTDATABLAD

SikaLastomer®-714

TIKSOTROPISK BUTYL TETNINGSMASSE

TYPISKE PRODUKTDATA (FOR YTTERLIGERE INFORMASJONER KFR. SIKKERHETSDATABLAD)

Kjemisk base	Butyl
Farge (CQP001-1)	Svart
Herdemekanisme	Emisjon av løsemiddel
Tetthet	1.4 kg/l
Tørrstoffinnhold	3 timer ved 120 °C 89 %
Påføringstemperatur	5 – 35 °C
Åpentid (CQP526-1)	3 timer ^A
Service temperature (CQP513-3)	-30 – 100 °C
Lagringstid (CQP016-1)	24 måneder ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) 23 °C / 50 %^B) lagring under 25 °C

BESKRIVELSE

SikaLastomer®-714 er en pastøs, tiksotropisk butylbasert, løsemiddelholdig tetningsmasse som ikke herder, og kan gnis av. Dette sikrer en teknisk og synlig ren forsegling uten behov for ekstra rengjøringshjelpemidler. Produktet kan benyttes til permanent plastisk forsegling innen en rekke industrielle bruksområder.

PRODUKTFORDELER

- Lett å anvende
- Gode påføringsegenskaper
- Overflødig masse kan lett gnis av
- Bredt vedheftsspektrum uten forbehandling
- Meget god UV bestandighet og aldrings-egenskaper
- Svært god plastisitet

PÅFØRINGSOMRÅDER

SikaLastomer®-714 benyttes til forsegling og fugging av plastiske fuger. Den er spesielt egnet for komponenter som enkelt trenger senere demontering for reparasjon og vedlikehold. Den er utbredt anvendt innenfor produksjon og vedlikehold av busser, campingvogner, bobiler, biler og andre lignende industrielle bruksområder.

SikaLastomer®-714 hefter til de fleste rene og tørre underlag uten forbehandling, og er enkel å påføre.

Bemerk, som følge av at SikaLastomer®-714 er en ren tetningsmasse, så må delene som forsegles være mekanisk festet.

Dette produktet er kun egnet for erfarne profesjonelle brukere. Tester må utføres med aktuelle underlag og monteringsforhold for å sikre vedheft og materialkompatibilitet.

KJEMIKALIEBESTANDIGHET

SikaLastomer®-714 er bestandig overfor ferskvann, sjøvann, kalkvann, vannholdige rengjøringsløsninger; imidlertid, den er ikke bestandig overfor drivstoff, oljer og løsemidler.

Ovenstående informasjon er ment som generell veiledning. Råd om spesifikke bruksområder gis på forespørsel.

FREMANGSMÅTE FOR PÅFØRING

Forbehandling av overflate

Overflaten må være ren, fri for støv, fett, olje og vann.

Påføring

Påfør tetningsmassen i fugen og unngå at det stenges inne luft eller påfør en jevn streng på forseglingsområdet før underlaget føyes sammen. Påfør tilstrekkelig med masse slik at den klemmes litt ut for å kunne bearbeides ordentlig etterpå.

Ikke påfør massen ved temperaturer under 5 °C eller over 35 °C.

SikaLastomer®-714 kan påføres med hånd, luft- eller batteridrevet verktøy.

Bearbeiding og etterbehandling

Tetningsmassen kan gnis av få minutter etter at den er påført.

Glattemidler må testes for egnethet og kompatibilitet før bruk.

Fjerning

Uherdet SikaLastomer®-714 kan fjernes fra verktøy eller arbeidsområdet ved hjelp av Sika® Remover-208. På ikke porøse underlag - la tetningsmassen tørke og deretter fjern den ved å gni den av.

Hender og eksponert hud må vaskes umiddelbart med håndservietter som Sika® Cleaner-350H eller en egnet industriell håndrens og vann.

Ikke bruk løsemidler på huden.

Overmalinger

SikaLastomer®-714 kan ikke overmales.

LAGRINGSFORHOLD

SikaLastomer®-714 må lagres mellom 10 °C og 30 °C på et tørt sted. Ikke utsett massen for direkte sollys eller frost.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Denne informasjonen er kun for generell veiledning. Råd om spesifikke bruksområder er tilgjengelig på forespørsel til teknisk avdeling i Sika Industri.

Kopier av følgende publikasjoner er tilgjengelig på forespørsel:

- Sikkerhetsdatablad

EMBALLASJEINFORMASJON

Patron	310 ml
Fat	200 l

BASIS FOR PRODUKTDATA

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas innværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

PRODUKTDATABLAD

SikaLastomer®-714

Version 01.01 (10 - 2025), no_NO
013812107140001000

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1

2013 Skjetten

Postboks 71, 2026 Skjetten

Tlf.: +47 67 06 79 00

E-post: kundeservice@no.sika.com

www.sika.no

