

Sika®-MiniPack Reparasjonsmørtel

Ferdigmørtel, sementbasert

Produktbeskrivelse	Sika®-MiniPack Reparasjonsmørtel en 1-komponent, sementbasert reparasjonsmørtel som er klar til bruk etter tilsetning av vann.								
Anvendelsesområder	Sika®-MiniPack Reparasjonsmørtel anvendes til mindre reparasjoner av betong, mur, puss, tegl, inne og ute: <ul style="list-style-type: none">■ Fasader■ Søylar■ Bjelker■ Dekker■ Trapper■ Altaner■ Balkonger■ Garasjeggulv								
Produktgenskaper	<ul style="list-style-type: none">■ 1-komponent, tilsettes kun vann■ Brukervennlig■ Høy styrke■ Lang levetid■ Justerbar konsistens■ Lagtykkelse inntil 20 mm■ Frostbestandig■ Praktisk 5 kg emballasje								
Bruksanvisning									
Forbehandling	Alle overflater skal være rene, fri for støv, fett, olje, løse partikler og sementslam. Sementbundne overflater skal forvannes, slik at de er svakt sugende under påføring.								
Lagtykkelse og påføringstemperatur	<table><tr><td><u>Lagtykkelse:</u></td><td>min. 3 mm</td><td><u>Påføringstemperatur:</u></td><td>min. +5 °C</td></tr><tr><td></td><td>maks. 20 mm</td><td></td><td>maks. +35 °C</td></tr></table>	<u>Lagtykkelse:</u>	min. 3 mm	<u>Påføringstemperatur:</u>	min. +5 °C		maks. 20 mm		maks. +35 °C
<u>Lagtykkelse:</u>	min. 3 mm	<u>Påføringstemperatur:</u>	min. +5 °C						
	maks. 20 mm		maks. +35 °C						
Blandingsforhold	1 sekk tørrmørtel à 5 kg tilsettes ca. 0,8 l vann, avhengig av ønsket konsistens.								
Blanding	Hell vann i tilmålt mengde i egnet blandespann. Sika®-MiniPack Reparasjonsmørtel tilsettes langsomt under stadig omrøring med drill påsatt blandespiral. For å unngå for mye luftinnføring i mørtelen, skal det blandes med en hastighet (maks. 500 omdr./min) i minimum 3 minutter. Ønsket konsistens oppnås ved å tilsette tørrmørtelen porsjonsvis.								
Påføring	Sika®-MiniPack Reparasjonsmørtel påføres med vanlig murerverktøy. Umiddelbart etter at mørtelen har begynt å størkne, filses overflaten med filsebrett, isoporkloss, fuktig svamp eller tilsvarende. Tilsett aldri ekstra vann ved filding.								
Etterbehandling	Den nytlagte mørtelen skal beskyttes mot for tidlig uttørring. Ved sterk sol, varme eller vind bør det tildekkes med plast eller påføres membranherder.								
Forbruk	1 sekk tørrmørtel à 5 kg gir ca. 2,5 l ferdig blandet mørtel.								
Rengjøring	Verktøy og utstyr rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. Herdet mørtel kan kun fjernes mekanisk.								
Emballasje	Sika®-MiniPack Reparasjonsmørtel leveres i sekker à 5 kg.								

Produktdata

Tekniske data	<ul style="list-style-type: none"> ■ Type: ■ Farge: ■ Egenvekt: ■ Brukstemperatur: ■ D_{maks} : ■ Trykkfasthet (20 °C, ved anbefalt blandeforhold): ■ Bøyestrekfasthet: 	<p>1-komponent sementbasert tørrmørtel Grå</p> <p>Ca. 2,1 kg/l ferdig blandet mørtel</p> <p>+5 °C - +35 °C</p> <p>2 mm</p> <p>1 døgn: Ca. 13 N/mm² 28 døgn: Ca. 48 N/mm² Ca. 8 N/mm² (20 °C)</p>
----------------------	---	---

Oppbevaring, holdbarhet og avfallshåndtering	<p>Ved kjølig og tørr oppbevaring i uåpnet originalemballasje, er holdbarheten minimum 12 måneder fra produksjonsdato.</p> <p>For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad.</p> <p>Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen og betaler gebyr for all produkt- og forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.</p>
---	--

Helse, Miljø og Sikkerhet	<p>Se tilhørende HMS-datablad.</p> <p>Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001.</p> <p>Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din disposisjon.</p> <p>Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre internettsider: www.sika.no</p>
----------------------------------	--

Produktansvar	<p>Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.</p> <p>I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.</p> <p>Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.</p> <p>Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.</p> <p>Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.</p>
----------------------	--



Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Norge

Tel. 67 06 79 00
Fax 67 06 15 12
www.sika.no