

## PRODUKTDATABLAD

# SikaWall®-28 Facade Primer

Akrylbasert primer og heftforbedrer for mineralske underlag

## PRODUKTBESKRIVELSE

SikaWall®-28 Facade Primer er en akrylbasert, universal-primer og heftforbedrer for mineralske underlag. For utvendig og innvendig bruk.

SikaWall®-28 Facade Primer sikrer god vedheft til underlag, jevn dekningssevne, forbedret slagseighet / støtmotstand, samt bidrar til høyere elastisitet i etterfølgende pussmørtel-/materialsjikt. Dette sikrer at også tynne sjikt oppnår forbedrede herdebetingelser, samt vedheft.

SikaWall®-28 Facade Primer vil være hvit i våt tilstand under påføring, og endres til fargeløs under tørkeprosessen.

## BRUKSOMRÅDER

Benyttes som primer på betong, puss, mørtler, kalkbaserte produkter og mineralske underlag, f.eks. i forbindelse med etablering av slite-sjikt, utbedring av skader og avskallinger, oppretting av trappetrinn m.m.

Kan også blandes i hvit kalkslemming, og i sementbasert slemming som skal påføres på høyt-sugende/variabelt sugende underlag.

## PRODUKTEGENSKAPER

- Forbedrer vedheft
- Forsterker overflater
- Bidrar til ensartet vannoppsug i underlag

## PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	1 og 5 liters plastkanne
Utseende/farge	Hvit væske
Holdbarhet	24 måneder fra produksjonsdato
Lagringsforhold	Produktet lagres tørt og frostfritt, i original, uåpnet og ubeskadiget emballasje.

## BRUKSINFORMASJON

Blandingsforhold	SikaWall®-28 Facade Primer blandes med rent, kaldt vann i forhold: 1:3 (1 del SikaWall®-28 Facade Primer til 3 deler vann)
Forbruk	5 - 7 m <sup>2</sup> pr. liter benyttet som primer
Lufttemperatur	Døgntemperatur min. +5°C

### Produktdatablad

SikaWall®-28 Facade Primer  
Desember 2020, Versjon 01.01  
02189020000000064

# PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## BEGRENSNINGER

- SikaWall®-28 Facade Primer skal ikke benyttes utvendig i vinterklima.
- Tåler ikke frost.
- Må beskyttes mot værbelastninger i tørkefasen.
- Unngå påføring i kraftig sollys.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## BRUKERVEILEDNING

### UTSTYR

SikaWall®-28 Facade Primer påføres med pensel eller malerull.

### UNDERLAGETS BESKAFFENHET/FORBEHANDLING

Underlaget skal være tørt, rent og fast.

### BLANDING

Ryst kanne med SikaWall®-28 Facade Primer grundig før bruk.

Produktet blandes deretter med rent, kaldt vann i forhold: 1:3 (1 del SikaWall®-28 Facade Primer til 3 deler vann).

### INSTALLASJON

#### Benyttet som primer:

SikaWall®-28 Facade Primer påføres jevnt ved bruk av pensel eller malerrull. Sjøttet skal være heldekkende uten at det dannes film.

#### Benyttet som heftforbedrer mellom grovavretting-/påstøp og slitelag:

Over grovavrettinger eller påstøp av betong legges et tynt sjikt heftslurry tilsatt fortynnet SikaWall®-28 Facade Primer (1:3) før "vått-i-vått" påføring av slitesjikt. Dette sikrer god vedheft mellom underliggende grovavretting-/påstøp og det tørrere slitesjiktet. Påse at heftslurry-sjiktet er fuktig når slitelaget skal støpes ut.

### RENGJØRING AV VERKTØY

Verktøy og utstyr rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

**Sika Norge AS**  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)



**Produktdatablad**  
SikaWall®-28 Facade Primer  
Desember 2020, Versjon 01.01  
02189020000000064

SikaWall-28FacadePrimer-no-NO-(12-2020)-1-1.pdf

