

PRODUKTDATABLAD

SikaInject® CL-0

Tidligere TPH.® PUR-O-CARE / rengjøringsmiddel for injeksjonspumper

PRODUKTBESKRIVELSE

SikaInject® CL-0 er et effektivt rengjøringsmiddel basert på mineralolje for skylling av injeksjonspumper.

BRUKSOMRÅDER

SikaInject® CL-0 skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

- Skylling av injeksjonspumper
- Skylling av ikke-herdede rester av polyuretan eller (urea-)silikatharpiks
- Pumpekonservering under lagring

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	8 kg Se gjeldende prislister for tilgjengelige emballasjestørrelser
Farge	Gulbrun væske
Holdbarhet	24 måneder fra produksjonsdato
Lagringsforhold	Produktet må oppbevares i original, uåpnet og uskadet emballasje under tørre forhold ved en temperatur mellom +15 °C og +25 °C.
Tetthet	~ 0,86 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viskositet	~ 60 mPas (DIN EN ISO 2555)
Løselighet	Uoppløselig i vann

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, oppbevaring og avfallshåndtering av kjemiske produkter, skal brukerne henvise til de nyeste sikkerhetsdatabladene (SDS) som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

INSTALLASJON

Midlertidig rengjøring (korte arbeidspauser, minutter): Skyll pumpen med nytt rengjøringsmiddel til rent rengjøringsmiddel er synlig fra injeksjonsdysen.

Etter rengjøring kan rengjøringsmiddelet bli værende i pumpen. Når injeksjonen startes på nytt, pumpes det til ren harpiks er synlig før tilkobling til pakningen.

Endelig rengjøring (lengre pauser, > timer): Skyll pumpen med nytt rengjøringsmiddel til rent rengjøringsmiddel er synlig fra injeksjonsdysen.

Kjør deretter rengjøringsmiddelet gjennom pumpen i minst 3 minutter.

Etter rengjøring av pumpen fylles pumpen med nytt harpiksfritt rengjøringsmiddel. Pumpen kan nå oppbevares på en sikker måte.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

SikaInject® CL-0
Oktober 2025, Versjon 01.01
020707300010000009

SikaInjectCL-0-no-NO-(10-2025)-1-1.pdf

