

PRODUKTDATABLAD

Sika® Primer-204 N

PIGMENTERT, LØSEMIDDELBASERT PRIMER FOR METALLOVERFLATER

TYPISKE PRODUKTDATA (FOR YTTERLIGERE INFORMASJONER KFR. SIKKERHETSDATABLAD)

Kjemisk base	Løsemiddelbasert polyuretanløsning
Farge (CQP001-1)	Gul
Tørrestoffinnhold	36 %
Påføringstemperatur	5 - 40 °C
Påføringsmetode	Pensel, filtpute eller filtappikator
Dekkeevne	avhengig av underlagets porøsitet 50 ml/m ²
Tørketid	minimum 30 minutter ^{A/B}
	maksimum 24 timer ^{A/B}
Holdbarhet (CQP016-1)	9 måneder ^C

CQP = Corporate Quality Procedure

^{B)} for spesielle applikasjoner, kan temperatur og tørketid være annerledes^{A)} 23 °C / 50 % r. f.^{C)} lagret i forseglet beholder i stående stilling på et tørt sted ved ≤ 25 °C**BESKRIVELSE**

Sika® Primer-204 N er en løsemiddelbasert gul primer, som reagerer med fuktighet og danner et tynt lag. Dette laget fungerer som en forbindelse mellom underlaget og limet. Sika® Primer-204 N er spesielt utviklet for behandling av limflater før påføring av Sikas 1-komponente polyuretaner. Denne primeren kan på visse underlag gi utmerket vedheft uten forutgående aktivering.

PÅFØRINGSOMRÅDER

Sika® Primer-204 N benyttes til å forbedre vedheft på metaller som stål, rustfritt stål, galvanisert stål, aluminium og anodisert aluminium. Sika® Primer-204 N er ikke egnet som antikorrosjonsmaling. Dette produktet er kun egnet for erfarne profesjonelle brukere. Tester med de aktuelle underlag og forhold må utføres for å sikre vedheft og materialkompatibilitet.

FREMANGSMÅTE FOR PÅFØRING

Overflatene må være rene, tørre og frie for fett, olje, støv og andre forurensninger. Vedheften på underlaget kan forbedres ved å tilføye eller kombinere andre forbehandlinger slik som rubbing, rengjøring og aktivering før påføring av primer.

Påføring

Rist Sika® Primer-204 N flasken grundig inntil blandekulen beveger seg fritt. Fortsett ristingen i ytterligere ett minutt og påfør et tynt, men dekkende lag med en pensel, filtpute eller filtappikator. Den ideelle påførings- og overflatetemperatur er mellom 15 °C og 25 °C. Sika® Primer-204 N skal kun påføres en gang. Det må sikres at denne enkeltpåføringen gir tilstrekkelig tett dekning. Forbruk og metode for påføring avhenger av underlagenes spesifikke natur. Lukk flasken godt umiddelbart etter hver bruk.

VIKTIG MERKNAD

Sika® Primer-204 N er et fuktighetsreaktivt system. For å opprettholde produktkvaliteten er det viktig å forsegle beholderen med den indre plastforingen umiddelbart etter bruk. Når overflatebehandlingen er fullført, må lokket skrues på.

Avhend produktet ca. en måned etter at det er åpnet dersom det brukes ofte, eller etter to måneder i tilfelle av sjelden bruk.

Dersom primeren blir geleaktig, separerer eller viser en vesentlig økning i viskositet, avhend primeren umiddelbart.

Fortynn eller bland aldri dette produktet med noen andre stoffer.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Denne informasjonen er kun for generell veiledning. Råd om spesifikke bruksområder er tilgjengelig på forespørsel fra teknisk avdeling i Sika Industri.

Arbeidsinstruksjoner utarbeidet for en definert applikasjon kan ytterligere spesifisere de tekniske data som finnes i dette produktdata-bladet.

Kopier av følgende publikasjoner er tilgjengelig på forespørsel:

- Sikkerhetsdatablad

EMBALLASJEINFORMASJON

Flaske	250 ml 1000 ml
--------	-------------------

BASIS FOR PRODUKTDATA

Alle tekniske data i dette produktdata-bladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

PRODUKTDATABLAD

Sika® Primer-204 N
Version 01.01 (11 - 2019), no_NO
014761012040001000

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

