

PRODUKTDATABLAD

Sika® Igoflex® P-10

1-komponent løsemiddelbasert bitumen primer

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Igoflex® P-10 er en 1-komponent løsemiddelbasert bitumen primer som er klar til bruk.

BRUKSOMRÅDER

Primer for SikaBit® bitumen takbelegg og membraner.

Benyttes for å sikre god vedheft til underlag av:

- Betong
- Mørtel
- Mur

Forbedrer vedheft til:

- Tre
- Metall

PRODUKTEGENSKAPER

- Rask tørketid
- God vedheft
- God inntrengningsevne i porøse underlag
- Påføring med kost eller rulle
- Kan påføres på lett fuktige overflater
- Klar til bruk

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Bitumen og løsemiddel
Forpakning	5, 10, 20 og 200 L beholdere Se gjeldende prislister for ulike forpakninger
Farge	Svart
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato ved riktig oppbevaring i uåpnet, uskadd og original forseglede forpakning
Lagringsforhold	Produktet må oppbevares tørt i original, uåpnet og uskadd forseglede forpakning i temperaturer mellom +5 °C and +30 °C. Henvi alltid til emballasjen.
Tetthet	0,95 ± 0,05 kg/l
Flammepunkt	+23 °C (Metode: "closed cup")
Tørrstoffinnhold ved vekt	54 % ± 2 %

BRUKSINFORMASJON

Produktdatablad

Sika® Igoflex® P-10

Oktober 2020, Versjon 01.01

020706301000000125

Forbruk	Underlag av betong, mørtel, mur og tre	0,35–0,50 kg/m ²
	Underlag av metall	0,20–0,30 kg/m ²
Disse tallene er teoretiske og tar ikke hensyn til eventuell kombinasjon av andre materialer, overflateporøsitet, ujevnheter i underlaget eller svinn o.l.		
Lufttemperatur	+5 °C min. / +35 °C maks.	
Overflatetemperatur	+5 °C min. / +35 °C maks.	
Tørketid	~2 timer (+23 °C) Tørketiden er omtrentlig og vil påvirkes av variasjoner i omgivelsesforhold som temperatur og luftfuktighet.	

BRUKERVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Underlaget må være jevnt, tørt eller lett fuktig, fritt for støv, løse partikler, forurensing, gamle belegg, olje, fett, rust og andre materialer som kan påvirke vedheften. Defekter i overflaten (>5 mm) som hull, blærer o.l. må fylles eller repareres med egnet Sika® produkt.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Overflaten må rengjøres og forbehandles med egnet metode for å sikre en ren overflate. Defekter må utbedres med egnet Sika® produkt.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Følg korrekt påføringsmetode som beskrevet i metodebeskrivelsen, brukerveiledningen og arbeidsinstruksjonen, og tilpass til de faktiske forholdene på byggeplassen.

Manuell påføring

Påfør Sika® Igolflex® P-10 på den forbehandlede overflaten ved bruk av kost eller rulle i nødvendig mengde.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør alt utstyr og påføringsverktøy med Sika® Colma Rensevæske umiddelbart etter bruk. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

BEGRENSNINGER

- Ikke bruk inne i boliger eller i områder uten tilstrekkelig ventilasjon.
- Ikke påfør på våte eller svært fuktige overflater.
- Ikke bland med sement eller vann.
- Ikke bruk til vanntetting av tanker, kjellere eller avløp utsatt for vanntrykk.

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sika® Igolflex® P-10
Oktober 2020, Versjon 01.01
020706301000000125

- Ikke bruk til vanntetting av overflater eller beholdere i kontakt med væsker ment for konsumpsjon, f.eks. drikkevann.
- Ikke bruk i kontakt med løsemiddel eller mineralolje.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

SikaIgolflexP-10-no-NO-(10-2020)-1-1.pdf