

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® Pronto RB-24

Sand-avstrødd, hurtigherdende gulvsystem med høy mekanisk og kjemisk resistens for våtrom

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikafloor® Pronto RB-24 er et skli-hemmende, hurtigherdende, vanntett, farget gulvsystem for våtrom basert på reaktive akrylharpikser.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor® Pronto RB-24 skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

Systemet kan brukes i industribygg eksempelvis tilknyttet:

- Næringsmiddel- og drikkevareindustri

Vennligst merk:

- Systemet kan kun brukes til innendørs anvendelser.
- Systemet kan kun benyttes av erfarne entreprenører.

PRODUKTEGENSKAPER

- Egnet som gulv-løsning i næringsmiddel- og drikkevareindustrien i våtrom med hyppig vannbelastning (ca. > 25 % eksponeringstid).
- Ideell for produksjonsanlegg hvor minimal nedetid i produksjonsprosessen er nødvendig.
- Svært rask herding, selv ved lave temperaturer
- Høy mekanisk resistens
- God resistens mot spesifikke kjemikalier

GODKJENNELSER / STANDARDS

- Brannklassifiserings-rapport iht. EN 13501-1

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Total belegg-tykkelse: 3 mm til 5 mm	
	Sjikt	Produkt
	Primer	Sikafloor®-10 Pronto N Sikafloor®-11 Pronto Sikafloor®-13 Pronto
	Slite-sjikt	Sikafloor®-14 Pronto (fylt med 1:2 (vektdele) Sikafloor® Pronto Filler)
	Avstrødd kvartsand	Kvartssand, naturell eller farget (0,7–1,2 mm)
	Toppforsegling	Sikafloor®-17 Pronto N
Kjemisk base	Reaktiv akrylharpiks	
Utseende	Som herdet system:	Skli-hemmende, halv-glanset overflate-finish.

Farge	Herdet system-farge	Se produktdatablad for: Sikafloor®-17 Pronto N.
-------	---------------------	--

Nominell tykkelse	3 mm til 5 mm
-------------------	---------------

TEKNISK INFORMASJON

Brannmotstand	Klasse C _{fl} -s1	(EN 13501-1)
Kjemisk bestandighet	Henvis til kjemikaliebestandigheten til Sikafloor®-17 Pronto N.	

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	Total beleggtykkelse: 3 mm til 5 mm
---------	-------------------------------------

Sjikt	Produkt	Forbruk
Primer	Sikafloor®-10 Pronto N Sikafloor®-11 Pronto Sikafloor®-13 Pronto	1–2 × ~0,3–0,5 kg/m ²
Slitesjikt	Sikafloor®-14 Pronto (fylt med 1:2 vektdeler Sikafloor® Pronto Filler)	~3,6 kg/m ²
Avstrødd kvartsand	Kvartssand, naturell eller farget (0,7–1,2 mm)	~4–6 kg/m ²
Toppforsegling	Sikafloor®-17 Pronto N	~0,5–0,8 kg/m ² avhengig av system, Påført 1–2 strøk (total maks. 0,8 kg/m ²)

Merk: Forbruksdataene er teoretiske og tar ikke hensyn til eventuelt merforbruk grunnet underlagets porøsitet, overflateprofil, nivåforskjeller, materialsvinn eller andre variasjoner. Påfør produktet på et test-areal for å beregne det nøyaktige forbruket under de aktuelle underlagsforholdene og med det aktuelle påføringsutstyret.

Lufttemperatur	Minimum	+5 °C
	Maksimum	+30 °C

Relativ luftfuktighet	Maksimum	80 % RF maks.
-----------------------	----------	---------------

Duggpunkt	Se separat produktdatablad.
-----------	-----------------------------

Overflatetemperatur	Minimum	+5 °C
	Maksimum	+30 °C

Fukttinnhold i underlaget	Se separat produktdatablad.
---------------------------	-----------------------------

Ventetid / Topplag	Før påføring av Sikafloor®-14 Pronto over Sikafloor®-10 Pronto N, Sikafloor®-11 Pronto eller Sikafloor®-13 Pronto, tillat følgende ventetider.
--------------------	--

Temperatur	Ventetider
+5 °C	50–60 min
+10 °C	45–55 min
+20 °C	35–45 min
+30 °C	30–40 min

Før påføring av Sikafloor®-17 Pronto N over Sikafloor®-14 Pronto, tillat følgende ventetider:

Temperatur	Ventetider
+5 °C	80 min
+10 °C	60 min
+20 °C	45 min
+30 °C	30 min

Påført Produkt Klar til Bruk

Temperatur	Gangtrafikk	Full belastning
+5 °C	~45 min	~2 timer
+10 °C	~40 min	~2 timer
+20 °C	~30 min	~1 time
+30 °C	~20 min	~1 time

Merk: Tidsangivelsene gjelder fra det tidspunktet det siste sjiktet i systemet er påført. Tidene påvirkes av varierende omgivelsesforhold, spesielt temperatur og relativ luftfuktighet.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Sika® metodebeskrivelse (Method statement): "Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems"

BEGRENSNINGER

VIKTIG

Rustflekker forårsaket av jernforurensning i kvartssand (tilslag)

Avstrødd sand (tilslag) som inneholder jernforurensninger kan føre til rust-flekker i det ferdige gulvet.

All kvartssand som benyttes til avstrøing må være fritt for alle forurensninger og jern-holdige materialer.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshett anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettssider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Systemdatablad

Sikafloor® Pronto RB-24
Juli 2025, Versjon 07.01
020813900000000004

SikafloorProntoRB-24-no-NO-(07-2025)-7-1.pdf

